

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	7,8
Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,70
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m²	12 000
Formaat / Format	EN ISO 24342	mm	457 mm x 457
Planken / tegels / m² per verpakking Nombre de lames / dalles / m² par boîte	-	-	5 / 1,04 m²

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10582
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	34 - 43
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13 501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2
Slipweerstand / Glissance	EN 16165 app. B (DIN 51130)	klasse / classe	R10

PRESTATIES / PERFORMANCES

Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	< 2,0
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion	-	groep / groupe	T
Type bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	ISO 10582	groep / groupe	I
Krullen / Curling	EN ISO 23999	mm	≤ 1
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Restindruk (norm) / Poinçonnement statique remanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05
Bureaustoeltest / Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-	OK
Shore-hardheid / Dureté Shore	EN ISO 868	HD	> 60
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	schaal / degré	≥ 6
Oppervlakbehandeling / Traitement de surface	-	-	PUR+
Weerstand tegen chemicaliën / Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m³	< 100
--	-------------	--------	-------

CE MARKERING / MARQUAGE

	EN 14041	-	  
		-	