

Branschrekommendation för limning av
MFG Beläggningar av linoleum med
baksida av jute eller kork
på olika underlag

För underlag av betong* eller avjämningsmassa			
RF i undergolv	Produkt	RF i undergolv	Produkt
RF 85-90 %	ARDEX ARDEX AF 145 ARDEX AF 180 ARDEX AF 270	RF upp till 85 %	ARDEX ARDEX AF 145 ARDEX AF 270
	Bostik STIX A510 LINO		Bostik STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM
	Eurocol Eurostar 611 LINO PLUS Eurostar 616 LINO GREEN		Eurocol Eurostar 611 LINO PLUS Eurostar 616 LINO GREEN
	LIP LIP 756		Kiilto Lino (b) M1000 Eco (b)
	Sika CascoLin Extra (b) CascoLin Plus (b)		LIP LIP 756
			Sika CascoLin Extra (b) CascoLin Plus (b)
			UZIN UZIN LE 43 (b) UZIN LE 44 (b) UZIN KE 22 (b) UZIN KE 2000 S (b)

- Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 0,5 MPa, men om länkhjul (t.ex. hjul på kontorsstolar, sjukhussängar och transportvagnar) kommer att belasta ytskiktet krävs minst 1,0 MPa. För träskivor ska dessa vara anpassade för golvets användningsområde (se AMA Hus och skivleverantörens specifikation/märkning).
- Observera att våtlimning ska tillämpas för linoleumgolv med baksida av jute eller kork.
- Läs mer om limning på olika underlag i TK-råd 142.

*Observera att Golvbranschen, GBR, avråder från nedlimning **direkt på tät betong** med vattenburna dispersionslimmer. Detta av vidhäftningsskäl. Limfukten kan inte tas upp av det täta underlaget, vilket kan leda till att limmet inte torkar och att bindningen av limmet fördröjs. Dessutom kan limfukten bidra till att en högre nivå alkalisk fukt uppstår i betongens yta, vilket kan bryta ned limmet. Av detta skäl ska lågalkalisk golvavjämning eller motsvarande skikt användas före nedlimning. Golvavjämnings skiktjocklek får inte understiga den rekommendation som tillverkaren av lim eller golvavjämning anger. Om information från leverantören saknas rekommenderas att golvavjämnings ska vara minst 5 mm.

a.	Alkalibeständigt dispersionslim (1)	Våtlimning ska tillämpas
b.	Dispersionsbaserat lim	Våtlimning ska tillämpas

①Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

OBS!
Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive material.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på golvbranschen.se eller sveff.se.

Branschrekommendation för limning av
MFG Beläggningar av linoleum med
baksida av jute eller kork
på olika underlag

För <u>träbaserade skivor</u> avsedda för golvläggning med fuktkvot 6–10 %	
Fuktkvot	Produkt
Fuktkvot 6–10 % (oavsett RF i undergolvet)	ARDEX ARDEX AF 145 ARDEX AF 270
	Bostik STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM
	Eurocol Eurostar 611 LINO PLUS Eurostar 616 LINO GREEN
	Kiilto Lino (b) M1000 Eco (b)
	LIP LIP 756
	Sika CascoLin Plus (b) CascoLin Extra (b)
	UZIN UZIN LE 43 (b) UZIN LE 44 (b) UZIN KE 22 (b) UZIN KE 2000 S (b)

- Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 0,5 MPa, men om länkhjul (t.ex. hjul på kontorsstolar, sjukhussängar och transportvagnar) kommer att belasta ytskiktet krävs minst 1,0 MPa. För träskivor ska dessa vara anpassade för golvets användningsområde (se AMA Hus och skivleverantörens specifikation/märkning).
- Observera att våtlimning ska tillämpas för linoleumgolv med baksida av jute eller kork.
- Läs mer om limning på olika underlag i TK-råd 142.

a.	Alkalibeständigt dispersionslim (1)	Våtlimning ska tillämpas
b.	Dispersionsbaserat lim	Våtlimning ska tillämpas

①Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

OBS!

Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive material.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på golvbranschen.se eller sveff.se.

Branschrekommendation för limning av
MFG Beläggningar av linoleum med
baksida av skumplast
på olika underlag

För underlag av betong* eller avjämningsmassa	
RF i undergolv	Produkt
RF upp till 85 %	ARDEX ARDEX AF 145
	Bostik STIX A500 COMBI STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER STIX A800 PREMIUM
	Eurocol Eurostar 640 UNICOL Eurostar 644 MULTIPLUS
	Kiilto Floor Plus (b) M1000 Eco (b) Extra (b) Lino (b)
	LIP LIP 745 LIP 746
	Sika CascoLin Extra (b) CascoLin Plus (b) CascoProff MP (b)
	UZIN UZIN KE 2000 S (b)

- Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 0,5 MPa, men om länkhjul (t.ex. hjul på kontorsstolar, sjukhussängar och transportvagnar) kommer att belasta ytskiktet krävs minst 1,0 MPa. För träskivor ska dessa vara anpassade för golvets användningsområde (se AMA Hus och skivleverantörens specifikation/märkning).
- Läs mer om limning på olika underlag i TK-råd 142.

*Observera att Golvbranschen, GBR, avråder från nedlimning **direkt på tät betong** med vattenburna dispersionslimmer. Detta av vidhäftningsskäl. Limfukten kan inte tas upp av det täta underlaget, vilket kan leda till att limmet inte torkar och att bindningen av limmet fördröjs. Dessutom kan limfukten bidra till att en högre nivå alkalisk fukt uppstår i betongens yta, vilket kan bryta ned limmet. Av detta skäl ska lågalkalisk golvavjämnning eller motsvarande skikt användas före nedlimning. Golvavjämnningens skiktjocklek får inte understiga den rekommendation som tillverkaren av lim eller golvavjämnning anger. Om information från leverantören saknas rekommenderas att golvavjämnningen ska vara minst 5 mm.

a.	Alkalibeständigt dispersionslim (1)	Våtlimning ska tillämpas
b.	Dispersionsbaserat lim	

①Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

OBS!
Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive material.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på golvbranschen.se eller sveff.se.

Branschrekommendation för limning av
MFG Beläggningar av linoleum med
baksida av skumplast
på olika underlag

För <u>träbaserade skivor</u> avsedda för golvläggning med fuktkvot 6–10 %	
Fuktkvot	Produkt
Fuktkvot 6–10 % (oavsett RF i undergolvet)	ARDEX ARDEX AF 145
	Bostik STIX A500 COMBI STIX A555 ULTRA STIX A600 EVOLUTION STIX A720 POWER STIX A800 PREMIUM
	Eurocol Eurostar 640 UNICOL Eurostar 644 MULTIPLUS
	Kiilto Floor Plus (b) M1000 Eco (b) Extra (b) Lino (b)
	LIP LIP 745 LIP 746
	Sika CascoLin Extra (b) CascoLin Plus (b) CascoProff MP (b)
	UZIN UZIN KE 2000 S (b)

- Ytdraghållfastheten på underlaget ska vara minst 0,5 MPa, men om länkhjul (t.ex. hjul på kontorstolar, sjukhussängar och transportvagnar) kommer att belasta ytskiktet krävs minst 1,0 MPa. För träskivor ska dessa vara anpassade för golvets användningsområde (se AMA Hus och skivleverantörens specifikation/märkning).
- Läs mer om limning på olika underlag i TK-råd 142.

a.	Alkalibeständigt dispersionslim (1)	Våtlimning ska tillämpas
b.	Dispersionsbaserat lim	

①Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

OBS!

Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar för respektive material.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på golvbranschen.se eller sveff.se.