



RAPPORT DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU N°2018/064-1

Conformément à l'EN 13501-1 (2007) + A1 (2013) + EN 13501- (2018)

Notification par l'État Français auprès de la
Commission Européenne sous le n° NB 2401
Règlement (UE) n°305/2011

A la demande de : GERFLOR
1 Place Verrazzano
69258 LYON Cedex 09
FRANCE

Nom du produit : TARALAY PREMIUM COMPACT –
TARALAY PREMIUM ZERO COMPACT

Description : Revêtement de sol résilient (Famille EN ISO 10582)
(description détaillée au paragraphe 2)

Date d'émission : 06/06/2025
(mise à jour du rapport de classement 2018/064-1 du
17/08/2018)

*Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits similaires.
Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L115-27 du code de la consommation et de la loi.*

*La reproduction de ce rapport de classement n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 4 pages*

1. Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué aux produits précités conformément aux modes opératoires données dans la norme NF EN 13501-1 : Septembre 2007 + A1 (2013) + NF EN 13501-1 (2018).

2. Détails du produit classé

2.1. Norme produit

NF EN 14041 (2005) « Revêtement de sols résilients, textiles et stratifiés – Caractéristiques essentielles ».

2.2. Description du produit

Revêtement de sol hétérogène à base de polychlorure de vinyle (famille EN ISO 10582).

Essai en pose libre sur support panneau de particules de bois non ignifugé classé C_{fl} –s1, de masse volumique (680 ± 50) kg/m³ et d'épaisseur (20 ± 2) mm.

Couche d'usage : PVC plastifié

Nature de l'envers : Mousse PVC

Masse surfacique totale nominale : 2480 à 2650 g/m²

Épaisseur totale nominale : 1,9 à 2,0 mm

Épaisseur couche d'usure nominale : 0,92 à 1,27 mm

3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui de ce classement

3.1. Rapports d'essai

Nom du laboratoire	Nom du demandeur	N° Rapport d'essai	Méthode d'essais
C.R.E.T.	GERFLOR 1 Place Verrazzano 69258 LYON Cedex 09 FRANCE	RL 2018/190 RL 2018/229	NF EN ISO 9239-1

3.2. Résultats d'essais

Classes de réaction au feu des revêtements de sol résilients, classés sans essais supplémentaires :

Méthode d'essai NF EN ISO 11925-2	Le revêtement « TARALAY PREMIUM COMPACT – TARALAY PREMIUM ZERO COMPACT » répond aux exigences du tableau 3 de la norme NF EN 14041 (2005) et il est classé E _{fl} sans essais supplémentaires (CWFT).
--------------------------------------	---

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
				Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	TARALAY PREMIUM COMPACT 33	3	Flux énergétique critique (kW/m ²)	9,0
			Production de fumées (% X min)	323,9

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
				Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	TARALAY PREMIUM COMPACT 43	3	Flux énergétique critique (kW/m ²)	9,1
			Production de fumées (% X min)	241,2

4. Classement et domaine d'application

4.1. Référence de classement

Le classement a été effectué conformément à la norme EN 13501-1 : 2007 + A1 (2013) + EN 13501-1 (2018)

4.2. Classement

Comportement au feu		Production de fumée
B ₁	-	s1

Classement : B₁ – s1

4.3. Domaine d'application

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes :

- En pose libre et collée sur panneau de particules de bois non ignifugé classé C_{fl} –s1, de masse volumique ≥ 510 kg/m³ et sur support fibres-ciment A1_{fl} ou A2_{fl} et de masse volumique ≥ 1350 kg/m³.

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

- Masse surfacique totale nominale : 2480 à 2650 g/m²
- Épaisseur totale nominale : 1,9 à 2,0 mm
- Épaisseur couche d'usure nominale : 0,92 à 1,27 mm

Le classement de la famille produit est valable pour les appellations commerciales suivantes :

Brazilia
Cocoon
Costa Rica
Forum
Fusion
Indiana
Metallica
Neopolis
Neoterra
Ozmoz
Poesy

5. Limitations

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.


“Le classement accordé au produit dans le présent rapport est approprié pour une déclaration de conformité par le fabricant dans le contexte du système 3 EVCP et du marquage CE sous couvert du règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 stipulant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction.

Le fabricant a effectué une déclaration qui est archivée. Elle confirme que la conception du produit ne n'exige aucun processus, aucun mode opératoire, ni aucune étape spécifique (pas d'ajout d'ignifuges, limitation des matières organiques, ni ajout de corps de remplissage) visant à améliorer la tenue au feu pour obtenir le classement atteint. Le fabricant a conclu, par conséquent, que l'attestation du système 3 est appropriée.

Par conséquent, le laboratoire d'essais n'a joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, mais il détient toutefois les références appropriées, fournies par le fabricant pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à l'essai.”

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.

Pour la SARL C.R.E.T.
Le Directeur Technique
Marc WELCOMME



Fin du rapport de classement