

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	5.00				
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0.70				
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m²	8300				
Rozměr	EN ISO 24342	mm	235x1505	228.6x1220	152.4x914.4	600x600	914.4x914.4
Počet lamel / dílců a m² v balení	-	-	4 / 1.41 sqm	6 / 1.67 sqm	12 / 1.67 m²	4 / 1.44 sqm	4 / 3.34 sqm

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582				
	ASTM F 1700	-	Třída III Typ B				
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34 - 43				
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1				
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2				
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10				

VLASTNOSTI

Odolnost proti opotřebení	EN 660.2	mm3	< 2.0				
Třída otěru	-	skupina	T				
Typ pojiva	ISO 10582	skupina	I				
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	7				
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15				
Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota)	-	%	≤ 0.05				
Odolnost proti otlaku	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10				
Test kolečkovou židlí	ISO 4918	-	OK				
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25				
Barevná stálost	EN 105 - B02	stupeň	≥ 6				
Povrchová úprava	-	-	Protecshield®				
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987		OK				

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10				
------------------	-------------	--------	------	--	--	--	--

CE MARKING

	EN 14041		  				
							