



## RAPPORT DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU N°2020/218-1

Conformément à l'EN 13501-1 (2018)

Notification par l'État Français auprès de la  
Commission Européenne sous le n° NB 2401  
Règlement (UE) n°305/2011

A la demande de : GERFLOR  
50 cours de la République  
69627 VILLEURBANNE Cedex  
FRANCE

Nom du produit : MIPOLAM site 07

Description : Revêtement de sol résilient (Famille EN ISO 10581)  
(description détaillée au paragraphe 2)

Date d'émission : 13/06/2025 (mise à jour)

*Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits similaires.  
Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L115-27 du code de la consommation et de la loi.*

*La reproduction de ce rapport de classement n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  
Il comporte 4 pages*

## 1. Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué aux produits précités conformément aux modes opératoires données dans la norme NF EN 13501-1 (2018).

## 2. Détails du produit classé

### 2.1. Norme produit

NF EN 14041 (2005) « Revêtement de sols résilients, textiles et stratifiés – Caractéristiques essentielles ».

### 2.2. Description du produit

Revêtement de sol homogène à base de polychlorure de vinyle en format rouleau et dalle (famille EN ISO 10581).

Essai en pose collée (colle acrylique BOSTIK MIPLAFIX 800 avec 300 g/m<sup>2</sup> de dépose) sur panneau de particules de bois non ignifugé classé C<sub>fl</sub>-s1, de masse volumique (680 ± 50) kg/m<sup>3</sup> et d'épaisseur (20 ± 2) mm.

Couche d'usage : PVC plastifié

Nature de l'envers : PVC plastifié

Masse surfacique totale nominale : 2595 à 3300 g/m<sup>2</sup>

Épaisseur totale nominale : 2,0 mm

## 3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui de ce classement

### 3.1. Rapports d'essai

Nom du laboratoire	Nom du demandeur	N° Rapport d'essai	Méthode d'essais
C.R.E.T.	GERFLOR 50 cours de la République 69627 VILLEURBANNE Cedex FRANCE	RL 2020/858 RL 2020/860	NF EN ISO 9239-1

### 3.2. Résultats d'essais

Classes de réaction au feu des revêtements de sol résilients, classés sans essais supplémentaires :

Méthode d'essai NF EN ISO 11925-2	Les revêtements « <b>MIPOLAM SYMBIOZ</b> » - « <b>MIPOLAM TROPLAN</b> » répondent aux exigences du tableau 3 de la norme NF EN 14041 (2005) et ils sont classés E <sub>fl</sub> sans essais supplémentaires (CWFT).
--------------------------------------	---

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
				Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	MIPOLAM SYMBIOZ	3	Flux énergétique critique (kW/m <sup>2</sup> )	≥ 11
			Production de fumées (% X min)	136,1

				Résultats
Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Paramètres	Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	MIPOLAM TROPLAN	3	Flux énergétique critique (kW/m <sup>2</sup> )	≥ 11
			Production de fumées (% X min)	74,3

#### 4. Classement et domaine d'application

##### 4.1. Référence de classement

Le classement a été effectué conformément à la norme EN 13501-1 (2018).

##### 4.2. Classement

Comportement au feu		Production de fumée
B <sub>f1</sub>	-	s1

**Classement : B<sub>f1</sub> – s1**

##### 4.3. Domaine d'application

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes :

- En pose collée sur support panneau de particules de bois non ignifugé de classe C<sub>f1</sub> – s1 et de masse volumique ≥ 510 kg/m<sup>3</sup> et sur fibres-ciment A1<sub>f1</sub> ou A2<sub>f1</sub> de masse volumique ≥ 1350 kg/m<sup>3</sup>.

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

- Masse surfacique totale nominale : 2595 à 3300 g/m<sup>2</sup>
- Épaisseur totale nominale : 2,0 mm

**Le classement de la famille produit est valable pour les appellations commerciales suivantes :**

**MIPOLAM ACCORD**  
**MIPOLAM AFFINITY**  
**MIPOLAM AFFINITY R10**  
**MIPOLAM ASTRO**  
**AFFINITY SPORT**  
**MIPOLAM ACCORD EL7**  
**MIPOLAM AFFINITY EL7**  
**MIPOLAM BIOCONTROL**  
**MIPOLAM BIOCONTROL CLEAN**  
**MIPOLAM BIOCONTROL PERFORMANCE**  
**MIPOLAM BIOPLANET**  
**MIPOLAM COSMO**  
**MIPOLAM ESPRIT**  
**MIPOLAM EL7**  
**MIPOLAM PLANET**  
**MIPOLAM PLANET R10**  
**MIPOLAM SYMBIOZ**  
**MIPOLAM SYMBIOZ EL7**

**MIPOLAM TROPLAN****5. Limitations**

Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.

“Le classement accordé au produit dans le présent rapport est approprié pour une déclaration de conformité par le fabricant dans le contexte du système 3 EVCP et du marquage CE sous couvert du règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 stipulant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction.

Le fabricant a effectué une déclaration qui est archivée. Elle confirme que la conception du produit ne n'exige aucun processus, aucun mode opératoire, ni aucune étape spécifique (pas d'ajout d'ignifuges, limitation des matières organiques, ni ajout de corps de remplissage) visant à améliorer la tenue au feu pour obtenir le classement atteint. Le fabricant a conclu, par conséquent, que l'attestation du système 3 est appropriée.

Par conséquent, le laboratoire d'essais n'a joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, mais il détient toutefois les références appropriées, fournies par le fabricant pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à l'essai.”

Pour la SARL C.R.E.T.  
Le Directeur Technique  
Marc WELCOMME



*Fin du rapport de classement*