

OPIS			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	4 mm +/- 0,2 mm
Masa	EN ISO 23997	kg/m ²	6,4
Wymiar	EN ISO 24342	mm	508mm x 508mm
KLASYFIKACJA			
Norma/specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10582
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34 – 43
Reakcja na ogień	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość	EN 16165, metoda B (DIN 51130)	klasa	R10
WŁAŚCIWOŚCI			
Ścieralność	EN 660-2	mm ³	< 2,0
Grupa ścieralności	-	grupa	T
Zawartość spoiwa	ISO 10581	grupa	I
Stabilność wymiarowa (średnia mierzona)	EN ISO 23999	%	≤ 0,10
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1
Próba odporności na kółka	ISO 4918	-	dobra
Twardość Shore'a	EN ISO 868	Hb	> 40
Elastyczność	ISO 24344 Metoda A		Bez pęknięć
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Odporność na działanie środków chemicznych	EN ISO 26987		dobra
ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU			
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
Certyfikat			Floorscore
OZNACZENIE CE			
	EN 14041		  
			