

OPIS			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	4.35
	ASTM F386-02	inch	0.17
Grubość warstwy wierzchniej	EN ISO 24340	mm	0.70
	ASTM F410-02	inch	0.028
Waga	EN ISO 23997	g/sq.m	3670
Szerokość rolki	EN ISO 24341	cm	200
długość rolki	EN ISO 24341	lm	20
KLASYFIKACJA			
Norma/specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 11638
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34 - 42
Odporność ogniowa	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość: test rampy z olejem	EN 16165 typ B	klasa	R10
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE			
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm ³	≤ 2.00
Grupa ścieralności	-	grupa	T
Stabilność wymiarowa (wymagana)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Stabilność wymiarowa(średnia zmierzona wartość)	-	%	0.03
Wgniecenie resztkowe (wymagane)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Wgniecenie resztkowe(średnia zmierzona wartość)	-	mm	≈ 0.08
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB	19
Odporność na kołka krzeseł(typ W)	ISO 4918	-	Bardzo dobra
Przewodność termiczna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopnie	≥ 6
Zabezpieczenie powierzchniowe	-	-	Protecsol®2
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	-	Bardzo dobra
Działanie antybakteryjne (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	> 99 % hamuje wzrost
Działanie przeciwwirusowe (ludzki coronavirus 229E)(1)	ISO 21702	-	99.7% po 2g
ŚRODOWISKO /JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ			
TVOC PO 28 dniach	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certyfikacja	-	-	Floorscore®
OZNACZENIE CE			
	EN 14041	-	
		-	

(1) The implementation of an effective cleaning regime is the best defence against infection