

DESCRIÇÃO			
Espessura total	EN ISO 24346	mm	2.00
Peso	EN ISO 23997	g/m2	2800
Largura da folha	EN ISO 24341	cm	200
Comprimento da folha	EN ISO 24341	lm	20
Tamanho do ladrilho	EN ISO 24342	mm	608 x 608 *
Número de ladrilhos por embalagem	-	-	20
CLASSIFICAÇÃO			
Norma / Especificação do produto	-	-	EN ISO 10581
Classificação europeia	EN ISO 10874	classe	34 - 43
Classificação de incêndio	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1
Propensão eléctrica estática	EN 1815	kV	≤ 2
Resistência ao deslizamento	EN 16165:2021 - Apêndice B (DIN 51 130)	Classe	R9
DESEMPENHO			
Tipo Teor de ligante	EN ISO 10581	tipo	I
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	%	chapa ≤ 0,40 telha ≤ 0,25
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	5
Recuo residual (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Recuo residual (valor médio valor medido)	-	mm	≈ 0.02
Ensaio em cadeira de rodas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidez da cor	EN ISO 105 - B02	grau	≥ 7
Tratamento da superfície	-	-	Evercare™
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	classe	OK
Atividade antibacteriana (E.coli - S. aureus - MRSA) **	ISO 22196	-	> 99 % inibe o crescimento
Atividade antiviral (coronavírus humano 229E)	ISO 21702		99,7% após 2h
AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certificação	-	-	Floorscore®
MARCAÇÃO CE			
	EN 14041	-	  
		-	

* Produtos disponíveis em azulejos para uma quantidade mínima de 500 m2

** A implementação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra a infeção