

OPIS			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	2.00
Waga	EN ISO 23997	g/sq.m	2900
Szerokość rolki	EN ISO 24341	cm	200
Długość rolki	EN ISO 24341	lm	20
KLASYFIKACJE			
Norma/specyfikacja produktu	EN ISO 10581	-	wykładzina homogeniczna
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34 - 43
Klasa palności	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	≤ 2
Antypoślizgowość	EN 16165:2021 - Appendix B (DIN 51 130)	klasa	R10
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE			
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10581	type	I
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	%	rolka ≤ 0.40 płytki* ≤ 0.25
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB	5
Wgniecenie resztkowe (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Wgniecenie resztkowe (średnia wartość z pomiaru)	-	mm	~ 0.02
Próba odporności na kółka (typu W)	ISO 4918	-	Bardzo dobra
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Odporność barw na światło	EN ISO 105 - B02	stopnie	≥ 7
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	Easycare
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	klasa	Bardzo dobra
Właściwości antybakteryjne (E.coli – S. aureus – MRSA) **	ISO 22196	-	> 99 % hamuje rozwój
Właściwości antywirusowe (ludzki coronavirus 229E)	ISO 21702		99.7% po 2g
ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU			
TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certyfikacja	-	-	Floorscore®
OZNACZENIE CE			
	EN 14041	-	  
		-	

* Produkty dostępne w płytkach przy minimalnym zamówieniu 500 m2

** Wdrożenie skutecznej metody czyszczenia jest najlepszą obroną przed infekcją