PREMIUM ACOUSTIC 33

DESCRIPTION			Osmoz/Indiana/Brazilia/Poesy/Neopolis/ Neoterra/Cocoon – Metallica
Epaisseur totale	**EN ISO24346**	**mm**	**2.90 – 3.20**
Epaisseur couche d'usure	**EN ISO24340**	**mm**	**0.92 – 1.07**
Poids	**EN ISO 23997**	**g/m²**	**2700 - 3160**
Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200
Longueur des lés	EN ISO 24341	ml	25
CLASSIFICATION			
Norme produit	**-**	**-**	**EN ISO 11638 (EN 651)**
Classement européen	**EN ISO10874**	**classe**	**33** - 42
Classement UPEC	**-**	**-**	**U3P3E2/3C2**
Certification QB UPEC A+ (evaluation.cstb.fr)	**QB 30**	**n° certif**	**310-013.3 - 310-035.1**
Isolation acoustique bruit de choc	**EN ISO 717-2**	**dB**	**17 - 16**
Sonorité à la marche	**NF S 31074**	**dB**	**< 65**
Réaction au feu	EN 13501-1	-	C_{fl}-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	≤ 2
Glissance	EN 16165:2021 – Appendix B *(DIN 51 130)*	classe	R10
PERFORMANCE			
Résistance à l'usure	**EN 660.2**	**mm³**	**≤ 2.0**
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T
Stabilité dimensionnelle	**EN ISO 23999**	**%**	**≤ 0.40**
Stabilité dimensionnelle : meilleure valeur mesurée	-	%	0.02
Poinçonnement statique rémanent	**EN ISO 24343-1**	**mm**	**≤ 0.20**
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	-	mm	0.06
Essai de la chaise à roulette (type H)	**ISO 4918**	**-**	**OK**
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière	**EN ISO 105 - B02**	**degré**	**≥ 6**
Traitement de surface	-	-	Protecsol®2
Résistance aux produits chimiques (1)	EN ISO 26987	classe	OK
Activité anti-bactérienne (E. coli – S. aureus – MRSA) (2)	ISO 22196	-	> 99% - ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (coronavirus humain 229E) (2)	ISO 21702	-	> 99,7% (après 2h00)
ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR			
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certification			Floorscore®
MARQUAGE CE			
	EN 14041	-	
		-	

(1) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet
(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections