

DESCRIPCIÓN			Pureclean
Espesor total	EN ISO24346	mm	2,0
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	0,25
Peso	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	1540
Ancho de la lámina	EN ISO 24341	cm	200 / 300 / 400
Longitud de la lámina	EN ISO 24341	ml	≈ 30
CLASIFICACIÓN			
Norma / Especificación del producto	-	-	EN ISO 26986
Clasificación europea	EN ISO 10874	clase	23 - 31
Aislamiento acústico al impacto	EN ISO 717-2	dB	
Ruido de pasos	NFS 31 074	dB	≤ 65
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13 501-1	clase	Cfls1
Propensión a la electricidad estática	EN 1815	kV	< 2
Resistencia al deslizamiento en mojado: prueba en rampa con aceite	DIN 51130	clase	R10
RENDIMIENTO			
Grupo de desgaste	-	grupo	T
Estabilidad dimensional (requisito)	EN ISO 23999		≤ 0,40
Estabilidad dimensional (valor medio medido)	-	%	0,05
Indentación residual (requisito)	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0,35
Indentación residual (valor medio medido)		mm	0,20
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Solidez del color	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Tratamiento superficial	-	-	Pureclean
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	clase	ok
MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR			
COV totales después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 100
Certificación	-	-	Floorscore®
MARCADO CE			
	EN 14041	-	
		-	