

PRODUCTKENMERKEN / CARACTERISTIQUES PRODUIT

	Standaard Standard	Vereiste Exigences	Eenheid Unité	Resultaten Résultats
BESCHRIJVING VOLLEDIG SYSTEEM / DESCRIPTION SYSTÈME				
Afmetingen panelen / Dimensions panneaux			ml x ml	1,235 x 0,46 (ep: 18,8 mm)
Afmetingen absorberend schuim / Dimensions mousses absorbantes			ml x ml	2,0 x 1,6 (ep :15 mm)
Totale dikte van het systeem / Epaisseur totale du système	EN ISO 24346	-	mm	36
Totaal gewicht van het systeem / Poids total du système	EN ISO 23997	-	kg/m²	21

BESCHRIJVING TOPVLOER LINODUR / DESCRIPTION REVETEMENT DE SOL SUPERIEUR "DLW LINODUR"

Oppervlakbehandeling / Traitement de Surface	-	-	-	Triple-Action Protecso
Oppervlakcomplex / Complexe de Surface	-	-	-	D-Max
Dikte / Epaisseur	EN ISO 24346	-	mm	2
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	-	kg/m²	2,9
Lengte / Longueur	EN ISO 24341	-	ml	26,5 max
Breedte / Largeur	EN ISO 24341	-	ml	1,5

SPORTEIGENSCHAPPEN / PROPRIETES SPORTIVES

Schokabsorptie / Absorption de chocs	EN 14808	≥ 40	%	A3
Verticale vervorming / Deformation verticale	EN 14809	≤ 3,5	mm	≥ 1,8 - < 3,5
Glijcoëfficiënt / Glissance	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Balstuit / Rebond de balle	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90

TECHNISCHE KENMERKEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Schaafweerstand / Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Inslagweerstand / Résistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Weerstand tegen rollende belasting / Résistance à la charge roulante	EN 1569	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Indrukweerstand / Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Brand / Feu	EN 13501-1	-	-	
Antibactericide werking (E. coli – S. aureus – MRSA) ⁽¹⁾ Activité anti-bactérienne (E.coli - S.aureus - MRSA) ⁽¹⁾	ISO 22196			> 99% groeiremmend > 99% ne favorise pas la prolifération

PRESTATIEVERKLARING / DECLARATION DE PERFORMANCE

		-	-	Brand / Feu Schokabsorptie / Absorption de chocs Glijcoëfficiënt / Glissance Schaafweerstand / Résistance à l'abrasion Weerstand tegen rollende belasting / Résistance à la charge lourde
--	--	---	---	--

INSTALLATIEMETHODE / METHODE D'INSTALLATION

	Aanbeveling GERFLOR Recommandation GERFLOR	Eenheid Unité	Resultaten Résultats
PVC op panelen vastlijmen / Pose collée du PVC sur panneaux	Vochtigheid van het substraat/ Taux d'humidité du support	%	< 7% vochtigheidsgraad / < 7% humidité

⁽¹⁾ Het gebruik van een doeltreffende reinigingsmethode biedt de beste bescherming tegen infectie / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.