

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	6
Dikte slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	-
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m²	8000
Formaat / Format	EN ISO 24342	mm	456 x 456
Planken / tegels / m² per verpakking Nombre de lames / dalles / m² par boîte	-	-	6 / 1,25 m²

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10581
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	34 - 43
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2
Slipweerstand / Glissance	DIN 51130	klasse / classe	R10

PRESTATIES / PERFORMANCES

Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	< 2,0
Type Bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	EN ISO 10581	groep / groupe	I
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Bureaustoeltest Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-	OK
Restindruk (norm) / Poinçonnement statique remanent (norme)	ISO 24344 methode A / méthode A		Geen scheuren / Pas de fissures
Shore-hardheid / Dureté Shore	EN ISO 868	H _D	≥ 40
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	schaal / degré	≥ 6
Weerstand tegen chemicaliën/ Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m³	< 100
--	-------------	--------	-------

CE MARKERING / MARQUAGE

CE	EN 14041		  
			