

Gerflor theflooringgroup		DLW LINOLEUM LINODUR	
POPIS			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	4.0
Rubová vrstva	-	-	Juta
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	4700
Šířka role	EN ISO 24341	cm	200
Délka role	EN ISO 24341	m	App. 28
Obsah produktu	98% přírodních materiálů (bio-obsah & minerály), a z toho je 76 % rychle obnovitelných, recyklovaný obsah až 32 %, 100% recyklovatelné		
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN 14041
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	23 / 34 / 43
Hořlavost	EN 13501-1	třída	Cfl-s1*
Kluznost	EN 16165 App B (DIN 51130)	třída	R10
Kročejevý útlum	EN ISO 717-2	dB	8 dB
VLASTNOSTI			
Odolnost vůči otlaku	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.2
Barevná stálost	EN ISO 105 - B02	stupeň	≥ 6
Odolnost vůči bodovému zatížení	VDE 0100	kOhm	>200
Vnik el. Náboje	EN 1815	kV	≤ 2
Test kolečkovou židlí (Typ W)	ISO 4918	-	OK
Pružnost	ISO 24344	mm	60
Pružnost (průměrně naměřená hodnota)	ISO 24344	mm	50
Tepelná odolnost	EN 12667	(m²K)/W	0.023
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(mK)	0.17
Povrchová úprava	-	-	Neocare
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	třída	Excellent
Antibakteriální aktivita (E. coli – S. aureus – MRSA)**	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99% potlačení růstu po 24h
Antivirová aktivita (oronavirus) po 5 h**	ISO 21702	-	> 98,65 % virové aktivity
KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU			
TVOC po 28 dnech	EN 16516	µg/m³ Mikrogramů	< 50
CIRCULAR ECONOMY			
Certifikace	Cradle to Cradle	-	Silver
CERTIFIKACE			
 DMSZ certifikant reach ISO 14001 LAI 01171  DMSZ certifikant reach ISO 50001 EIM 01171  Národní Milovník  cradle to cradle HUTCH  BLAUER ENGEL ZERTIFIKATION www.blauerengel.de  PROFI Bosch Power Tools Bosch Power Tools  floor score FloorScore FloorScore  EMISIONES GASES CLIMA INTERIOR A+ A+ A A+ C			
CE MARKING			
CE	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	   

* Lepení dle instrukcí k pokládce.

** Implementací efektivní metody čištění, zamezíte šíření infekce.



V závislosti na vystavení světlu se barva produktu může lišit v důsledku přirozeného procesu oxidace linolea. Tento proces je vratný. Doporučujeme, aby vzorky byly před konečnou volbou barvy vystaveny slunečnímu záření několik hodin.

