

DESCRIÇÃO

Espessura total	EN ISO24346	mm	2,60
Espessura da camada de desgaste	EN ISO24340	mm	0,25
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	1600
Largura da folha	EN ISO 24341	cm	200 / 300 / 400
Comprimento da folha	EN ISO 24341	ml	≈ 30

CLASSIFICAÇÃO

Norma / Especificação do produto	-	-	EN ISO 26986
Classificação europeia	EN ISO 10874	classe	22
Isolamento acústico ao impacto	EN ISO 717-2	dB	19
Ruído de passagem	NFS 31 074	dB	≤ 65
Classificação de resistência ao fogo	EN 13 501-1	classe	Cfls1
Propensão à eletricidade estática	EN 1815	kV	< 2
Resistência ao deslizamento em piso molhado: teste em rampa com óleo	DIN 51130	classe	R10

DESEMPENHO

Grupo de desgaste	-	grupo	T
Estabilidade dimensional (requisito)	EN ISO 23999	%	≤ 0,40
Estabilidade dimensional (valor médio medido)	-	%	0,05
Indentação residual (requisito)	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0,35
Indentação residual (valor médio medido)		mm	0,20
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Solidez da cor	EN 20 105 - B02	grau	≥ 6
Tratamento de superfície			Diamalite
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	classe	ok

AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
Certificação	-	-	Floorscore®

MARCAÇÃO CE

	EN 14041	-	  
		-	