

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5	7
Dikte slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	-	
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m²	7000	9200
Formaat / Format	EN ISO 24342	mm	503 x 503	
Planken / tegels / m² per verpakking Nombre de lames / dalles / m² par boîte	-	-	10 / 2,53 m²	8 / 2,02 m²

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10581	
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	34 - 43	
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13501-1	klasse / classe	Bfl-s1	
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2	
Slipweerstand / Glissance	DIN 51130	klasse / classe	R10	

PRESTATIES / PERFORMANCES

Slijtageweerstand / Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	< 2,0	
Slijtagegroep / Groupe d'abrasion		groep / groupe	T	
Type Bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	EN ISO 10581	groep / groupe	I	
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25	
Puntbelasting / Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	
Bureaustoeltest Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-	OK	
Restindruk (norm) / Poinçonnement statique remanent (norme)	ISO 24344 methode A / méthode A		Geen scheuren / Pas de fissures	
Shore-hardheid / Dureté Shore	EN ISO 868	H _D	≥ 40	
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN ISO 105-B02	schaal / degré	≥ 6	
Weerstand tegen chemicaliën/ Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK	

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m³	< 100	
--	-------------	--------	-------	--

CE MARKERING / MARQUAGE

	EN 14041			
				