

POPIS			
Celková tloušťka	EN 24364	mm	3.35
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN 24340	mm	0.65
Hmotnost	EN 23997	g/m ²	2825
Šířka role	EN 24341	cm	200
Délka role	EN 24341	bm	25
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN ISO 11638
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34 - 42
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B _{fl} -s1
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra (rampa-olej)	EN 16165 (B)	třída	R10
VLASTNOSTI			
Otěruvzdornost	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Třída otěru	-	třída	T
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Rozměrová stálost (naměřená)	-	%	0.08
Odolnost vůči bodové zátěži (požadovaná)	EN 24343-1	mm	≤ 0.20
Odolnost vůči bodové zátěži (naměřená)	-	mm	≈ 0.08
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717-2	dB	19
Test kolečkovou židlí	EN 4918	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Protecsol 2
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK
Antibakteriální aktivita (E. coli - S. aureus - MRSA)	ISO 22196	-	> 99 % zabraňuje růstu
Antivirová aktivita (Coronavirus 229E)	ISO 21702	-	> 99.7 % po 2 hodinách
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certifikát			Floorscore®
CE MARKING			
	EN 14041	   	