

| DESCRIPTION                                                                        |                   |         |                                                                                       |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Épaisseur totale                                                                   | EN ISO24346       | mm      | 5,5                                                                                   |                             |                             |
| Épaisseur couche d'usure                                                           | EN ISO24340       | mm      | 0,45                                                                                  |                             |                             |
| Poids                                                                              | EN ISO 23997      | g/m²    | 7229                                                                                  |                             |                             |
| Format<br>Nombre de lames / dalles et m² par boîte                                 | EN ISO 24342<br>- | mm<br>- | 212x1238,8<br>x8 / 2,10m²                                                             | 239,6x1460,8<br>x6 / 2,10m² | 388,8x728,7<br>x7 / 1,98 m² |
| CLASSIFICATION                                                                     |                   |         |                                                                                       |                             |                             |
| Norme                                                                              | -                 | -       | EN ISO 10582                                                                          |                             |                             |
| Classement européen                                                                | EN ISO 10874      | classe  | 23 – 32                                                                               |                             |                             |
| Classement UPEC                                                                    | -                 | -       | Locaux classés U2sP3E1/2C2                                                            |                             |                             |
| Classement Feu                                                                     | EN 13 501-1       | classe  | Bfl-s1                                                                                |                             |                             |
| Potentiel de charge                                                                | EN 1815           | kV      | < 2                                                                                   |                             |                             |
| Glissance humide (1)                                                               | DIN 51130         | classe  | R10                                                                                   |                             |                             |
| PERFORMANCES                                                                       |                   |         |                                                                                       |                             |                             |
| Résistance à l'usure                                                               | EN 660.2          | mm³     | ≤ 2.0                                                                                 |                             |                             |
| Groupe d'abrasion                                                                  | -                 | -       | T                                                                                     |                             |                             |
| Teneur en agent liant                                                              | EN ISO 10582      | type    | I                                                                                     |                             |                             |
| Stabilité dimensionnelle (norme)                                                   | EN ISO 23999      | %       | ≤ 0.15                                                                                |                             |                             |
| Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)                                  | -                 | %       | ≈ 0.05                                                                                |                             |                             |
| Isolation acoustique bruits de chocs                                               | EN ISO 717-2      | dB      | 19                                                                                    |                             |                             |
| Sonorité à la marche                                                               | NF S 31074        | dB      | 79                                                                                    |                             |                             |
| Essai de la chaise à roulettes (type H)                                            | ISO 4918          | -       | OK                                                                                    |                             |                             |
| Conductivité thermique                                                             | EN ISO 10456      | W/(m.K) | 0.25                                                                                  |                             |                             |
| Solidité lumière                                                                   | EN 105 - B02      | degré   | ≥ 6                                                                                   |                             |                             |
| Traitement de surface                                                              | -                 | -       | ProtecShield™                                                                         |                             |                             |
| Résistance aux produits chimiques                                                  | EN ISO 26987      | -       | OK                                                                                    |                             |                             |
| ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR                                           |                   |         |                                                                                       |                             |                             |
| TVOC après 28 jours                                                                | ISO 16000-6       | µg/ m³  | < 10                                                                                  |                             |                             |
| MARQUAGE CE                                                                        |                   |         |                                                                                       |                             |                             |
|  | EN 14041          | -       |  |                             |                             |
|                                                                                    |                   | -       |  |                             |                             |