

OPIS			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	2.5
Warstwa spodnia	-	-	juta
Waga	EN ISO 23997	g/sqm	2900
Szerokość rolki	EN ISO 24341	cm	200
Długość rolki	EN ISO 24341	m	20 - 31
Skład surowców	98% materiałów naturalnych (pochodzenia biologicznego i mineralnego): olej lniany, mączka drzewna, żywica, minerały, łuski kawy, tkanina jutowa, z czego 83% to surowce szybko odnawialne. W 100% nadaje się do recyklingu, zawiera do 40% materiałów pochodzących z recyklingu.		
KLASYFIKACJE			
Norma/ Specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 24011
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	23 / 34 / 43
Palność	EN 13501-1	klasa	Cfl-s1*
Antypoślizgowość	EN 16165 App B (DIN 51130)	klasa	R9
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB	5 dB
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE			
Wgniecenie reszktowe	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.15
Średnia wartość pomiaru wgniecenia reszkowego	EN ISO 24343-1	mm	≈ 0,09
Trwałość koloru	EN ISO 105 - B02	stopnie	≥6
Oporność na styk punktowy	VDE 0100	kOhm	>200
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	≤ 2
Oporność na kółka (typ W)	ISO 4918	-	Bardzo dobra
Elastyczność	ISO 24344	mm	Ø 40
Elastyczność średnia mierzona wartość	ISO 24344	mm	≈ Ø 30
Oporność termiczna	EN 12667	(m²/K)/W	0.015
Przewodnictwo ciepła	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.17
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	Neocare
Oporność chemiczna	EN ISO 26987	class	Excellent
Działanie przeciwbakteryjne (E. coli – S. aureus – MRSA)**	EN ISO 22196 (JIS Z 2801)	-	> 99,99% hamuje wzrost po 24h
Aktywność antywirusowa (ludzki koronawirus) **	ISO 21702		- > 98,65 % działanie wirusobójcze po 5 godz
AKOŚĆ POWIETRZA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ			
TVOC po 28 dniach	EN 16516	µg/m³ (Micrograms)	< 10
GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO			
Certyfikat	Cradle to Cradle	-	Silver
CERTYFIKATY I ZNAKI JAKOŚCI			
        			
OZNACZENIA CE			
	EN 14041 : 2004 AC : 2006	-	   

* Klejone według certyfikatu.

** Wdrożenie skutecznej metody czyszczenia jest najlepszą obroną przed infekcją
 Numery DOP dostępne w lokalnym oddziale.



W zależności od ekspozycji na światło, kolor produktu może się różnić, ze względu na proces naturalnego utleniania linoleum. Proces ten jest odwracalny.
 Zalecamy, aby próbki były wystawione na działanie promieni słonecznych przez kilka godzin przed dokonaniem ostatecznego wyboru koloru

