



	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
	Estándar	Requisito	Unidad	Resultados
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO				
Tratamiento de superficie	-	-	-	Protécsol®
Complejo superficial	-	-	-	100 % PVC puro
Espuma	-	-	-	COMFORT CXP®
Espesor	EN ISO 24346	-	mm	3,7
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m²	1,9
Longitud	EN ISO 24341	-	lm	16
Ancho	EN ISO 24341	-	lm	1,5
PROPIEDADES DEPORTIVAS				
Absorción de impactos	EN 14808	≥ 25	%	≥ 16
Deformación vertical	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 2
Coefficiente de deslizamiento	EN 13036-4	80 a 110	-	80 - 110
Rebote de la bola	EN 12235	≥ 90	%	-
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Resistencia al impacto	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Resistencia a la indentación	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
CLASIFICACIÓN				
Incendio	EN 13501-1	-	-	Cfl,s1
Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99 % inhibe el crecimiento
DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO				
	DOP-005-1022-A	-	-	Coefficiente de deslizamiento en caso de incendio Resistencia a la abrasión
	MÉTODOS DE INSTALACIÓN			Resultados
	Recomendación de Gerflor		Unidad	
Instalación sin fijación con cintas adhesivas de doble cara	Sobre subsuelos existentes (suelos de madera, suelos de PVC, etc.)		-	-

(1) La aplicación de un método de limpieza eficaz es la mejor defensa contra las infecciones.