

		MIPOLAM SYMBIOZ	
DESCRIPCIÓN			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	2.00
	ASTM F386-02	pulgada	0.08
Peso	EN ISO 23997	g/m2	2595
Anchura de la hoja	EN ISO 24341	cm	200
	-	pies - pulgadas	6'6"
Longitud de la hoja	EN ISO 24341	lm	20
	-	pies - pulgadas	66'
Cobertura / rollo	-	pies cuadrados	430.56
	-	m2	40
CLASIFICACIÓN			
Norma / Especificación del producto	-	-	EN ISO 10581
	ASTM F 1913-04		compatible
Clasificación europea	EN ISO 10874	clase	34 - 43
Clasificación al fuego	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1
	ASTM E648-08	clase	Clase I
	CAN/ULC S102.2	-	probado de conformidad con
Propensión eléctrica estática	EN 1815	kV	< 2
Resistencia al deslizamiento ⁽¹⁾	DIN 51130	Clase	R9
RENDIMIENTO			
Tipo Contenido aglutinante	ISO 10581	tipo	I
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	5
Indentación residual (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Indentación residual (valor medio medido)	-	mm	~ 0.02
Prueba de la silla de ruedas (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidez del color	ES 20 105 - B02	grado	≥ 7
Tratamiento de superficies	-	-	Evercare
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987	clase	OK
Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) *	ISO 22196	-	> 99% inhibe el crecimiento
Actividad antivírica (coronavirus humano ^{229E})	ISO 21702		99,7% después de 2 h
MEDIO AMBIENTE / AIRE INTERIOR	QUALITY		
TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certificación	-	-	Floorscore
MARCADO CE			
	EN 14041	-	  
		-	

(1) Para conocer la resistencia sostenible a la humedad durante toda la vida útil, consulte las gamas de Tarasafe.

* La aplicación de un método de limpieza eficaz es la mejor defensa contra las infecciones.