Gerflor	CREATION 30			
DESCRIÇÃO			**DESIGN / DECORAÇÃO**	**AURA**
Espessura total	EN ISO24346	mm	2,0	
Espessura da camada de desgaste	EN ISO24340	mm	0,30	
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3460	
Tamanho	EN ISO 24342	mm	457,2x914,4 609,6x609,6 184,15x1219,2 230x1500	184,15x1219,2
Número de ladrilhos/tábuas e m² por caixa	-	-	9 / 3,76 m² 9 / 3,35 m² 15 / 3,36 m² 11 / 3,80 m²	15 / 3,36 m²
CLASSIFICAÇÃO				
Norma/Especificação do produto	-	-	EN ISO 10582	
Classificação europeia	EN ISO 10874	classe	23 – 31	
Classificação de resistência ao fogo	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1	
Propensão à eletricidade estática	EN 1815	kV	< 2	
Resistência ao deslizamento em piso molhado	DIN 51130	classe	R10	
DESEMPENHO				
Resistência ao desgaste	EN 660.2	mm^3	≤ 2,0	
Grupo de desgaste		-	T	
Teor de ligante do tipo	EN ISO 10582	tipo	I	
Impacto na sala	NF S 30174	dB	77	
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	4	
Estabilidade dimensional (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25	
Estabilidade dimensional (valor médio da medição)	-	%	≤ 0,10	
Indentação residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	
Teste com cadeira com rodízios	ISO 4918	-	OK	
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	
Resistência térmica	EN ISO 10456	M².K/W	0,008	
Solidez da cor	EN 20 105 - B02	grau	≥ 6	
Tratamento da superfície	-	-	ProtecShield™	
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	-	OK	
AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR				
TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/ m^3	< 10	
MARCAÇÃO CE				
CE	EN 14041	-		
		-		