

DESCRIPTION	STANDARDS / NORMES	REQUIREMENTS / EXIGENCES	DLW LINO ART MOON/LINO ART URBAN LANDSCAPE
PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT			
Reference Specification / Spécification de référence*	ASTM F2034	-	Type 1
Construction	-	-	Linoleum Sheet Flooring / Revêtement de sol en linoléum en feuille
Backing / Endos	-	-	Jute
Surface Treatment/Maintenance / Traitement de surface / Entretien	-	-	Neocare® / No wax for life / Sans cirage à vie
Gauge Total Thickness / Épaisseur total (calibre)	ASTM F386	-	0.1" (2.5 mm)
Roll Width / Largeur du rouleau	-	-	6.6' (2.0 m)
Roll Length / Longueur du rouleau	-	-	up to 101.71' (31 m) / jusqu'à 101,71 pi (31 m)
Weight / Poids	-	-	0.59 lb/ft ² (2900 g/m ²)
PERFORMANCE			
Static Load Resistance / Résistance à la charge statique	ASTM F970	≤ 0.005"	Meets Requirements / Conforme
Indentation - Residual / Indentation – Résiduelle	EN425	-	Meets Requirements / Conforme
Flexibility / Flexibilité	ASTM F137	> 1.5"	Meets Requirements / Conforme
Chemical & Stain Resistance / Résistance aux produits chimiques et aux taches	ASTM F925	-	Meets Requirements / Conforme
Resistance to Heat / Résistance à la chaleur	ASTM F1514	ΔE ≤ 8	Meets Requirements / Conforme
Resistance to Light / Résistance à la lumière	ASTM F1515	ΔE ≤ 8	Meets Requirements / Conforme
Coefficient of Friction / Coefficient de frottement	ASTM D2047	-	0.95 (dry) / 0,95 (à sec)
Impact Insulation Class (IIC) / Indice d'isolation aux bruits d'impact (IIC)	ASTM E989 (ASTM E492)	-	IIC 45
Fire Rating - Flaming and Non-Flaming / Classement au feu – Inflammable et non inflammable	ASTM E662	-	Meets Requirements / Conforme
Fire Rating - Critical Radiant Flux / Classement au feu – Flux critique de rayonnement	ASTM E648	Class 1	Meets Requirements / Conforme
Fire Rating Canada / Classement de résistance au feu au Canada	CAN / ULC S102.2	-	FSV 129: SDV: 213
ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY / ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ			
Bacterio-Static / Bactériostatique**	ISO 22196	-	Inhibits spread of infections at 99% / Inhibe la propagation des infections à 99%
Viro-Static / Virostatique**	ISO 21702	-	Inhibits growth of virus of 99% after 2 hours / Inhibe la croissance du virus de 99% après 2 heures
Manufacturing Plant Certifications / Certifications de l'usine de fabrication	ISO 9001, 14001, 50001	-	Quality, Environmental, Energy / Qualité, environnement, énergie
Environmental Product Declaration (EPD) / Déclaration environnementale de produit (DEP)	LEED v5	-	Product-Specific Type III / Type III spécifique au produit
Material Ingredients: Health Product Declaration (HPD) / Ingrédients des matériaux : Déclaration de produit sanitaire (HPD)	LEED v5	-	Self-Declared / Auto-déclaré
Material Ingredients: REACH Optimization / Ingrédients des matériaux : Optimisation REACH	LEED v5	-	100% REACH Compliant / 100 % conforme à REACH
Transparency / Transparence	LEED v5	-	Cradle to Cradle Certified® - Silver / Certifié Cradle to Cradle® - Silver
Raw Material: Recycled Content / Matières premières : Contenu recyclé	Average Pre-Consumer Content / Contenu moyen préconsommation	-	32%
Raw Material: Rapidly Renewable Content / Matières premières : contenu rapidement renouvelable	LEED v5	-	76%
Indoor Air Quality / Low Emitting Materials / Qualité de l'air intérieur / Matériaux à faibles émissions	California Standard 01350 / Norme californienne 01350	-	FloorScore® Certified / Certifié FloorScore®
Production Waste / Déchets de production	In-Plant Recycling/ Recyclage en usine	-	100% Manufacturing Waste Recycled / 100% des déchets de fabrication recyclés
TVOC after 28 days / COV totaux (TVOC) après 28 jours	ISO 16000-6	-	<10 µg/m ³



Yellowing: Linoleum will have a **TEMPORARY yellow cast** from linseed oil oxidation. This effect is more noticeable on light colors and disappears with light exposure—usually within 30 minutes under sunlight, or days to weeks under artificial light. If objects cover the flooring for extended periods, yellowing may reoccur but will dissipate again once exposed to light. / Jaunissement : Le linoléum peut présenter une teinte jaunâtre TEMPORAIRE due à l'oxydation de l'huile de lin. Cet effet est plus visible sur les couleurs claires et disparaît à l'exposition à la lumière — en environ 30 minutes sous la lumière solaire, ou en quelques jours à quelques semaines sous un éclairage artificiel. Si des objets recouvrent le revêtement pendant une longue période, le jaunissement peut réapparaître, mais il s'estompera de nouveau une fois exposé à la lumière.

*Rubber can leave indelible stains on linoleum floorings: Do not use mats or any other products with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt. / Le caoutchouc peut laisser des taches indélébiles sur les revêtements de sol en linoléum : ne pas utiliser de tapis ou d'autres produits avec endos en caoutchouc et remplacer les embouts tubulaires de mobilier par des embouts en PVC ou en polyamide. Installer des tapis de longueur suffisante aux entrées afin de réduire l'apport de saletés provenant de l'extérieur.

**The best defense against the spread of infections is the implementation of an effective cleaning method. / La meilleure défense contre la propagation des infections est la mise en œuvre d'une méthode de nettoyage efficace.