

OPIS					
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	5.00		
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	0.70		
Waga	EN ISO 23997	g/m²	7670		
Rozmiar	EN ISO 24342	mm	214 x 1238,8	239,6 x 1460,8	388,8 x 728,7
Liczba paneli/ płytek w opakowaniu	-	-	7 / 1.84 m²	6 / 2,10 m²	6 / 1.70 m²
KLASYFIKACJA					
Norma/Specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10582		
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34 - 43		
Klasa palności	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1		
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2		
Antypoślizgowość	DIN 51 130	klasa	R10		
WŁAŚCIWOŚCI					
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm³	≤ 2.0		
Klasa ścieralności	NF 189	grupa	T		
Typ zawartości spoiwa	ISO 10582	grupa	I		
Hałas w pomieszczeniu	NF S 31074	dB	79		
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	dB	4		
Stabilność wymiarowa (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilność wymiarowa (średnia zmierzona wartość)	-	%	≤ 0.05		
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Test krzesła	ISO 4918	-	Bardzo dobra		
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Odporność barw	EN 20 105 - B02	stopnie	≥ 6		
Zabezpieczenie powierzchniowe	-	-	Protecshield®		
Odporność chemiczna	EN ISO 26987		Bardzo dobra		
ŚRODOWISKO					
Emisja VOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10		
Znak CE					
	EN 14041				
					