

OPIS					
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	5,50		
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	0,45		
Gramatura	EN ISO 23997	g/m²	7229		
Wymiary	EN ISO 24342	mm	212 x 1238,8	239,6 x 1460,8	388,8 x 728,7
Liczba paneli/płytek i m² w pudełku	-	-	7 / 1,84 m²	6 / 2,10 m²	6 / 1,70 m²
KLASYFIKACJA					
Norma/specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10582		
Klasa użytkowa	EN ISO 10874	klasa	23 - 32		
Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	Bfl-s1		
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2		
Antypoślizgowość na mokro	DIN 51130	klasa	R10		
CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA					
Odporność na ścieranie	EN 660-2	mm³	≤ 2,0		
Grupa ścieralności	-	grupa	T		
Typ zawartości spoiwa	ISO 10582	grupa	I		
Izolacja dźwięku w pomieszczeniu (tłumienie odgłosów kroków)	NF S 31074	dB	79		
Izolacyjność dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB	19		
Stabilność wymiarowa (standardowa)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15		
Stabilność wymiarowa (średnia wartość z pomiaru)	-	%	~0,05		
Odporność na kółka foteli biurowych	ISO 4918	–	Bardzo dobra		
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25		
Odporność na światło	EN 20105 — B02	stopień	≥ 6		
Wykończenie powierzchni	–	–	Protecshield®		
Odporność chemiczna	EN ISO 26987		Bardzo dobra		
ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU					
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m³	< 10		
Certyfikaty	-		Floorscore®, SCS Global Certification		
Średnia zawartość surowca z recyklingu	-	%	33		
Możliwość recyklingu	-	%	100		
Deklaracja środowiskowa EPD	-		Posiada		
OZNACZENIE CE					
	EN 14041				
					