

OPIS				AURA
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	6,00	
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	0,55	
Gramatura	EN ISO 23997	g/m²	8024	9480
Wymiary	EN ISO 24342	mm	212x1238,8 239,6x1460,8 388,8x728,7	125x750
Liczba paneli/plytek i m² w pudełku	-	-	7 / 1,84 m² 5 / 1,75 m² 6 / 1,70 m²	16 / 1,5 m²
KLASYFIKACJA				
Norma/specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10582	
Klasa użytkowa	EN ISO 10874	klasa	23 – 33 - 42	
Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	Bfl-s1	
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2	
Antypoślizgowość na mokro	DIN 51130	klasa	R10	
CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA				
Odporność na ścieranie	EN 660-2	mm³	≤ 2,0	
Grupa ścieralności	-	grupa	T	
Typ zawartości spoiwa	ISO 10582	grupa	I	
Izolacja dźwięku w pomieszczeniu (tłumienie odgłosów kroków)	NF S 31074	dB	79	
Izolacyjność dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB	19	
Stabilność wymiarowa (standardowa)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15	
Stabilność wymiarowa (średnia wartość z pomiaru)	-	%	~0,05	
Odporność na kółka foteli biurowych	ISO 4918	–	Bardzo dobra	
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	
Odporność na światło	EN 20105 — B02	stopień	≥ 6	
Wykończenie powierzchni	–	–	Protecshield®	
Odporność chemiczna	EN ISO 26987		Bardzo dobra	
ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU				
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m³	< 10	
Certyfikaty	-		Floorscore®, SCS Global Certification	
Średnia zawartość surowca z recyklingu	-	%	33	
Możliwość recyklingu	-	%	100	
Deklaracja środowiskowa EPD	-		Posiada	
OZNACZENIE CE				
	EN 14041			
				