

OPIS			DESIGN
Grubość całkowita	EN ISO24346	mm	2.00
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO24340	mm	0.30
Waga	EN ISO 23997	g/m²	3460
Wymiary Liczba paneli/płytek i m2 w pudełku	EN ISO 24342 -	mm -	184,15x1219,2 x15 / 3,36 m² 230x1500 x11 / 3,80 m² 457,2x914,4 x9 / 3,76 m² 609,6x609,6 x9 / 3.35 m²
KLASYFIKACJA			
Norma/specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10582
Klasyfikacja europejska/klasyfikacja zastosowań	EN ISO 10874	klasa	23 – 31
Klasa palności	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość na mokro	DIN 51130	klasa	R10
WŁAŚCIWOŚCI			
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Grupa ścierność		-	T
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10582	typ	I
Izolacja dźwięku w pomieszczeniu (tłumienie odgłosów kroków)	NF S 30174	dB	77
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilność wymiarowa (standardowa)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Stabilność wymiarowa (średnia wartość pomiaru)	-	%	≈ 0.10
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Odporność na kółka foteli biurowych	ISO 4918	-	Bardzo dobra
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Odporność na światło	EN 20 105 - B02	stopnie	≥ 6
Wykończenie powierzchni	-	-	ProtecShield™
Odporność na działanie środków chemicznych	EN ISO 26987	-	Bardzo dobra
ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU			
Całkowita emisja VOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
OZNACZENIE CE			
CE	EN 14041	-	  
		-	