CREATION 40 CLIC ACOUSTIC

DESCRIÇÃO					
Espessura total	EN ISO 24346	mm	5,5		
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	mm	0,45		
Peso	EN ISO 23997	g/m²	7229		
Tamanho	EN ISO 24342	mm	212x1238,8	239,6x1460,8	388,8x728,7
Número de tábuas/ladrilhos e m² por caixa	-	-	8 / 2,10 m²	6 / 2,10 m²	7 / 1,98 m²
CLASSIFICAÇÃO					
Norma/Especificação do produto	-	-	EN ISO 10582		
Classificação Europeia	EN ISO 10874	classe	23 – 32		
Classificação de resistência ao fogo	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1		
Propensão à eletricidade estática	EN 1815	kV	< 2		
Resistência ao deslizamento em piso molhado	DIN 51 130	classe	R10		
DESEMPENHO					
Resistência ao desgaste	EN 660.2	mm3	≤ 2,0		
Grupo de desgaste		grupo	T		
Tipo Teor de ligante	ISO 10582	grupo	I		
Impacto na sala	NF S 31074	dB	79		
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	19		
Estabilidade dimensional (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15		
Estabilidade dimensional (valor médio medido)	-	%	≈ 0,05		
Teste com cadeira com rodízios	ISO 4918	-	OK		
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25		
Solidez da cor	EN 105 - B02	grau	≥ 6		
Tratamento de superfície	-	-	Protecshield®		
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987		OK		
AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR					
TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10		
MARCAÇÃO CE					
CE	EN 14041				
					