

Gerflor theflooringroup		CREATION 30				
DESCRIZIONE			DESIGN			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2			
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0,30			
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3'460			
Dimensione	EN ISO 24342	mm	457,2x914,4	609,6x609,6	184,15x1219,2	230x1500
Numero e mq di piastre / doghe per box	-	-	9 / 3.76m²	9 / 3.35m²	15 / 3.36m²	11 / 3.80m²
CLASSIFICAZIONE						
Norma di prodotto	-	-	EN ISO 10582			
Classe di resistenza	EN ISO 10874	classe	23 - 31			
Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1			
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2			
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10			
PERFORMANCE						
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm3	< 2.0			
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T			
Type Binder content	ISO 10582	gruppo	I			
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	77			
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4			
Stabilità dimensionale (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25			
Stabilità dimensionale (valore medio misurato)	-	%	≤ 0,10			
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10			
Castor chair test	ISO 4918	-	OK			
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25			
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	grado	≥ 6			
Trattamento di superficie	-	-	Protecshield™			
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987		OK			
AMBIENTE / INDOOR AIR QUALITY						
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10			
MARCATURA CE DI CONFORMITA'						
CE	EN 14041		  			
						