

Gerflor theflooringgroup		CREATION 55			
DESCRIZIONE			ARTE	TREND	DESIGN
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2,50		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0,55		
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3850	3850	4410
Dimensione Numero e mq di piastre / doghe per box	EN ISO 24342 -	mm -	184,15x1219,2 15 / 3,36 mq 496,5 x 996,5 8 / 3,96 mq	184,15 x 1219,2 15 / 3,36 mq 230 x 1500 9 / 3,11 mq 457,2 x 914,4 9 / 3,76 mq 609,6 x 609,6 9 / 3,35 mq 152,4 x762 33 /3,82 mq	184,15 x 1219,2 (EIR) 15 / 3,36 mq 230 x 1500 (EIR) 9 / 3,11 mq 609,6 x 609,6 9 / 3,35 mq 133,35 x 800,1 33 / 3,20 mq 914,4 x 914,4 5 / 4,18 mq
CLASSIFICAZIONE					
Norma di prodotto	-	-	EN ISO 10582		
Classe di resistenza	EN ISO 10874	classe	33 - 42		
Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1		
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2		
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10		
PERFORMANCE					
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm3	< 2,0		
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T		
Type Binder content	ISO 10582	gruppo	I		
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	77		
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4		
Stabilità dimensionale (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25		
Stabilità dimensionale (valore medio misurato)	-	%	≈ 0,10		
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10		
Castor chair test	ISO 4918	-	OK		
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25		
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	grado	≥ 6		
Trattamento di superficie	-	-	ProtecShield™		
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987		OK		
AMBIENTE / INDOOR AIR QUALITY					
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10		
MARCATURA CE DI CONFORMITA'					
CE	EN 14041		  		
					