

OPIS			ARTE	DESIGN
Grubość całkowita	EN ISO24346	mm	2.50	
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO24340	mm	0.70	
Waga	EN ISO 23997	g/m²	3960	4100
Rozmiar Liczba paneli/ płytek w opakowaniu Ilość m² w opakowaniu	EN ISO 24342 -	mm -	184,15x1219,2 x15 / 3,37 m²	230x1500 x9 / 3,11 m²
				457,2x914,4 9 / 3,76 m²
			496,5x996,5 x8 / 3,96 m²	609,6x609,6 9 / 3,35 m²
				914,4x914,4 5 / 4,18 m²
KLASYFIKACJA				
Norma/Specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10582	
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	Klasa	34 – 43	
Klasa palności	EN 13 501-1	Klasa	Bfl-s1	
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2	
Antypoślizgowość	DIN 51130	Klasa	R10	
WŁAŚCIWOŚCI				
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm³	≤ 2.0	
Klasa ścieralności		-	T	
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10582	type	I	
Hałas w pomieszczeniu	NF S 30174	dB	77	
Izolacja akustyczna	EN ISO 717-2	dB	4	
Stabilność wymiarowa (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	
Stabilność wymiarowa (średnia zmierzona wartość)	-	%	≈ 0.10	
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	
Test krzesła	ISO 4918	-	Bardzo dobra	
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	
Odporność barw	EN 20 105 - B02	Degree	≥ 6	
Zabezpieczenie powierzchniowe	-	-	ProtecShield™	
Odporność chemiczna	EN ISO 26987	-	Bardzo dobra	
ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU				
Emisja VOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10	
Znak CE				
	EN 14041	-	  	
		-		