

DESCRIPCIÓN			AURA	
Espesor total	EN ISO 24346	mm	6	
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	0,55	
Peso	EN ISO 23997	g/m²	8024	9480
Tamaño	EN ISO 24342	mm	212 x 1238,8 239,6 x 1460,8 388,8 x 728,7	125 x 750
Número de tablonos/baldosas y metros cuadrados por caja	-	-	7 / 1,84 m² 5 / 1,75 m² 6 / 1,70 m²	16 / 1,5 m²
CLASIFICACIÓN				
Norma/Especificación del producto	-	-	EN ISO 10582	
Clasificación europea	EN ISO 10874	clase	23 – 33 – 42	
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1	
Propensión a la electricidad estática	EN 1815	kV	< 2	
Resistencia al deslizamiento en mojado	DIN 51 130	clase	R10	
RENDIMIENTO				
Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm3	≤ 2,0	
Grupo de desgaste		grupo	T	
Tipo Contenido de aglutinante	ISO 10582	grupo	I	
Impacto en la habitación	NF S 31074	dB	79	
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	19	
Estabilidad dimensional (norma)	EN ISO 23999		≤ 0,15	
Estabilidad dimensional (valor medio medido)	-	%	≈ 0,05	
Prueba de silla con ruedas	ISO 4918	-	OK	
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	
Solidez del color	EN 105 - B02	grado	≥ 6	
Tratamiento de superficie	-	-	Protecshield®	
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		OK	
MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR				
TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10	
MARCADO CE				
	EN 14041			
				