CREATION 70

DESCRIPCIÓN			ARTE	DISEÑO
Espesor total	EN ISO24346	mm	2,50	
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	0,70	
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3960	4100
Tamaño Número de baldosas/tablones y m² por caja	EN ISO 24342 -	mm -	184,15 x 1219,2 x15 / 3,37 m² 496,5 x 996,5 x8 / 3,96 m²	230 x 1500 x9 / 3,11 m² 457,2 x 914,4 9 / 3,76 m² 609,6 x 609,6 9 / 3,35 m² 914,4 x 914,4 5 / 4,18 m²
CLASIFICACIÓN				
Norma/Especificación del producto	-	-	EN ISO 10582	
Clasificación europea	EN ISO 10874	Clase	34 – 43	
Clasificación de resistencia al fuego	EN 13 501-1	Clase	Bfl-s1	
Propensión a la electricidad estática	EN 1815	kV	< 2	
Resistencia al deslizamiento en mojado	DIN 51130	clase	R10	
RENDIMIENTO				
Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm^3	≤ 2,0	
Grupo de desgaste		-	T	
Contenido de aglutinante tipo	EN ISO 10582	tipo	I	
Impacto en la habitación	NF S 30174	dB	77	
Aislamiento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	4	
Estabilidad dimensional (norma)	EN ISO 23999		≤ 0,25	
Estabilidad dimensional (valor medio de medición)	-	%	≈ 0,10	
Indentación residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	
Prueba con silla con ruedas	ISO 4918	-	OK	
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	
Solidez del color	ES 20 105 - B02	Grado	≥ 6	
Tratamiento superficial	-	-	ProtecShield™	
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	-	OK	
MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR				
TVOC después de 28 días	ISO 16000-6	µg/ m^3	< 10	
MARCADO CE				
CE	EN 14041	-		
		-		