

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	METODA TESTOWANIA	STANDARD KLASYFIKACJA	JEDNOSTKA	MIPOLAM BIOCONTROL PERFORMANCE
Emisja cząsteczek	FRAUNHOFER Method	ISO 14644-1 FS 209E	-	ISO 3 Klasa 1
Klasa czystości powietrza	ISO 16000-6/-9/-11	ISO 14644-8	µg/m²/h	TCOV = niemierzalny (w temp 23°C) ACCM/AMCm ≤ - 9,6
Emisja anionów	FRAUNHOFER Method	ISO 14644-8	µg/m²/h	niemierzalny (w temp 23°C)
Emisja azotu amonowego	ISO 11732	ISO 14644-8	µg/m²/h	niemierzalny (w temp 23°C)
Skłonność do wyładowań elektrostatycznych	EN 61340-4-5	EN 61340-5-1	kV	Antystatyczność < 2
Zdolność czyszczenia cząstek stałych	FRAUNHOFER Method	VDI 2083 part 9.1 ISO 14644-9	%	98.6% zmniejszenie zanieczyszczenia cząstkami stałymi
Możliwość czyszczenia biologicznego	FRAUNHOFER Method	ISO 14698-1 GMP	klasyfikacja	A
Odporność na rozwój mikroorganizmów na podłodze	ISO 846	ISO 14698-1 GMP	Part A (grzyby)	Dobra
			Part C (bakterie)	Doskonała
Odporność chemiczna	ISO 2812-1	ISO 14644-4/GMP	-	Doskonała
Odporność na gazowy H2O2 (HPV)	BIOQUELL Method	ISO 14644-4/GMP	-	Doskonała (Brak uszkodzeń)
Maksymalne obciążenie statyczne	-	ASTM F970	-	-.002" poniżej 250 psi Do 2000 psi
Działanie przeciwwirusowe (koronawirus 229E)	-	ISO 21702	-	99,7% po 2g 99,9% po 5g
Antybakteryjność	Intertek	ISO 22196	-	99% (hamuje wzrost)
Klasa palności	-	EN 13501-1	klasa	Bfl-s1
Klasa odporności ogniowej	-	ASTM E 648	klasa	Klasa 1
Właściwości antypoślizgowe	-	EN 16165 annex B (DIN 51130)	klasa	R9
Współczynnik tarcia	-	ASTM D 2047	-	0,56 (przekracza)
	-	ASTM C 1028	-	Zgodny z normą
OPIS				
Grubość całkowita	-	EN ISO 24346	mm	2 (0.08")
Waga		EN ISO 23997	g/sq.m	2680
Rolka szerokość / długość	-	EN ISO 24341	m	2x20 (6'6" x 66')
Płytki Format*	-	EN ISO 24342	mm	608x608 (23.9" x 23.9')
Norma / Specyfikacja produktu	-	-	-	EN ISO 10581
Klasyfikacja europejska	-	EN ISO 10874	klasa	34 - 43
Zawartość spoiwa	-	EN ISO 10581	Type	I
Specyfikacja referencyjna	-	ASTM F1913	-	Zgodny z normą
CE MARKING				
	EN 14041	-	-	

* Płytki dostępne przy minimalnej wielkości zamówienia 500 m2.