

POPIS			DESIGN
Celková tloušťka	EN ISO24346	mm	11.50
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO24340	mm	0.70
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m²	4100
Rozměr Počet lamel nebo dílců / m2 v balení	EN ISO 24342 -	mm -	230x1500 x9 / 3,11 m2 457,2x914,4 9 / 3,76 m² 609,6x609,6 9 / 3,35 m2 914,4x914,4 5 / 4,18 m2
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34 - 43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B _{fl} -s1
Vznik el. Proudů	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	DIN 51130	třída	R10
VLASTNOSTI			
Typ pojiva	EN ISO 10582	typ	I
Hluk v místnosti	NF S 30174	dB	77
Kročejový útlum	EN ISO 717-2	dB	4
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999	%	< 0.25
Rozměrová stálost (průměrně naměřená hodnota)	-	%	≈ 0.10
Odolnost vůči otlaku	EN ISO 24343-1	mm	< 0.10
Test kolečkovou židlí	ISO 4918	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	> 6
Povrchová úprava	-	-	ProtecShield™
odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
CE MARKING			
CE	EN 14041	-	
		-	