




DESCRIPTION

Description	<p>Mastic MS polymère blanc conçu pour une adhérence parfaite sans primaire. Il assure une fixation optimale des produits Mural Revela et des profilés Revela (côté extérieur – non visible). (Voir instructions de pose du Mural Revela)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usage intérieur - Excellente adhérence sans primaire, même sur des surfaces légèrement humides. - Sans isocyanates, silicones ni solvants. - Très bonne résistance aux rayons UV - Élasticité permanente
Pose	<p>Après extrusion par cordons sur un des éléments, assembler immédiatement en prenant soin de bien écraser les cordons de colle. Ne pas manipuler l'assemblage ou ne pas faire subir de contraintes au collage pendant les 24 heures qui suivent.</p> <p>Les supports doivent être cohésifs, sains, secs, uniformes, propres, exempts d'huile, de graisse, de poussière, de particules non adhérentes ou friables, et conformes aux DTU et aux règles professionnelles. Adhère sans primaire.</p> <p>Surfaces : Béton, plâtre ou enduit de ragréage à base de ciment, cloison ou doublage, plaque de plâtre, mur carrelé.</p> <p>Les recommandations de mise en œuvre sont définies par rapport aux standards d'usage moyen. Elles doivent être suivies, mais n'exemptent pas de réaliser des essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes spécifiques liées au support, au chantier ou à l'environnement. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi, disponible sur www.gerflor.fr.</p>
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> - Taches fraîches : avec des lingettes nettoyantes - Taches sèches : par grattage.
Consommation	<p>Nombre théorique de mètres linéaires réalisables avec une cartouche de 290 ml :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cordon de colle de 5 mm de diamètre : environ 10-12 m de cordon <p>1 UN = 1,5 m² de Mural Revela</p>
Caractéristiques techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Temps de formation de peau : 20 minutes - Temps hors poussière : environ 50 minutes - Vitesse de polymérisation : 3 mm par 24 heures - Dureté Shore A : 55 - Allongement à la rupture : 200%
Composition	MS Polymère
Packaging	1 UN – 290ml
Code article	06330001

CONDITIONS DE STOCKAGE

Température de service	°C	De -40 à 100 °C
Température de pose	°C	De 5 à 35°C
Conservation / Stockage	°C	24 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké dans un environnement hors gel Entre 5 et 25°C

CERTIFICATIONS

		EN 15651
		 <p><small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)</small></p>