

### DESCRIPTION

Description	<p>Mastic MS polymère transparent multi-usages, idéal pour le collage et le jointolement. Il assure une étanchéité optimale à la jonction entre deux Mural Revela et à l'intérieur des profils Revela (côté interne). (Voir instructions de pose du Mural Revela)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Usage intérieur.</li> <li>-Excellente adhérence sur supports humides et bloqués.</li> <li>-Sans phtalates, étain ni solvant.</li> <li>-Résistance élevée aux UV.</li> <li>-Parfaitement transparent après séchage.</li> </ul>
Pose	<p>Le mastic doit être protégé des intempéries car une exposition à l'eau lors de la phase de prise fait blanchir le joint sans altérer ses propriétés. Ne pas manipuler l'assemblage pendant 24h.</p> <p>Appliquer au pistolet manuel ou pneumatique. Mise en place par extrusion d'un joint uniforme. Après extrusion, serrer et lisser le cordon de mastic dans les 10 minutes.</p> <p>Les supports doivent être cohésifs, sains, secs, homogènes, propres et exempts d'huiles et graisse, poussière et particules non adhérentes ou friables et conformes aux DTU et règles professionnelles en vigueur. Adhère sans primaire. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi, disponible sur <a href="http://www.gerflor.fr">www.gerflor.fr</a>.</p>
Nettoyage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produit frais : à l'eau savonneuse ou à l'alcool à friction.</li> <li>- Produit sec : par grattage.</li> </ul>
Consommation	<p>Nombre théorique de mètres linéaires réalisables avec une cartouche de 290 ml :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cordon de mastic de 3 mm de diamètre : environ 30-35 m de cordon.</li> </ul> <p>1 UN = 8 m<sup>2</sup> de dalles Mural Revela 1 UN = 30 m<sup>2</sup> de panneaux Mural Revela</p>
Caractéristiques techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps de formation de peau : 30 minutes</li> <li>- Module à 100 % : 0,5 N/mm<sup>2</sup></li> <li>- Vitesse de polymérisation : 3 mm par 24 heures</li> <li>- Dureté Shore A : 25</li> <li>- Allongement à la rupture : 500 %</li> </ul>
Composition	MS Polymère
Packaging	1 UN – 290ml
Code Article	06340001

### STORAGE CONDITIONS

Température de service	°C	De -40 à 90 °C
Température de pose	°C	De 5 à 35°C
Conservation / Stockage		18 mois dans son emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel Entre 5 et 25°C

CERTIFICATIONS



EN 15651



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)