



RAPPORT DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU N°2025/258-1

Conformément à l'EN 13501-1 (2018)

Notification par l'État Français auprès de la
Commission Européenne sous le n° NB 2401
Règlement (UE) n°305/2011

A la demande de : GERFLOR
1 Place Verrazzano
69258 LYON Cedex 09
FRANCE

Nom du produit : Taraflex Badminton portable sur Tx Polyvalent
collé sur Sporisol

Description : Revêtement de sol sportif (famille EN 14904)
(description détaillée au paragraphe 2)

Date d'émission : 23/12/2025

*Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits similaires.
Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L115-27 du code de la consommation et de la loi.*

*La reproduction de ce rapport de classement n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 4 pages*

1. Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué au produit précité conformément aux modes opératoires données dans la norme NF EN 13501-1 (2018).

2. Détails du produit classé

2.1. Norme produit

NF EN 14904 (2006) « Sols sportifs – Sols multi-sports intérieurs - Spécifications »

2.2. Description du produit

Taraflex Badminton portable : Revêtement de sol sportif PVC (famille EN 14904).

Couche d'usage : PVC

Masse surfacique totale nominale : 1950 g/m²

Épaisseur totale nominale : 3,90 mm

Tx Polyvalent : Revêtement de sol sportif PVC (famille EN 14904).

Couche d'usage : PVC

Masse surfacique totale nominale : 4200 g/m²

Épaisseur totale nominale : 6,20 mm

Sous-couche Sporisol

Masse surfacique totale nominale : 1350 g/m²

Épaisseur totale nominale : 1,65 mm

Pose : Taraflex Badminton portable posé libre sur Tx Polyvalent.

Ensemble posé collé (colle acrylique avec dépose de 300 g/m²) sur sous-couche Sporisol.

Ensemble posé libre sur panneau de particules de bois non ignifugé classé C_{f1} -s1, de masse volumique (680 ± 50) kg/m³ et d'épaisseur (20 ± 2) mm.

3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui de ce classement

3.1. Rapports d'essai

Nom du laboratoire	Nom du demandeur	N° Rapport d'essai	Méthode d'essais
C.R.E.T.	GERFLOR 1 Place Verrazzano 69258 LYON Cedex 09 FRANCE	RL 2025/841-1	NF EN ISO 9239-1
		RL 2025/841-2	NF EN ISO 11925-2

3.2. Résultats d'essais

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Résultats	
			Paramètres	Conformité avec les paramètres
NF EN ISO 11925-2 Attaque de surface 15s d'exposition	Taraflex Badminton portable sur Tx Polyvalent collé sur Sporisol	6	Fs ≤ 150 mm	Conforme
			Inflammation du papier filtre	Conforme

Méthode d'essai	Produit	Nombre d'essais	Paramètres	Résultats
				Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	Taraflex Badminton portable sur Tx Polyvalent collé sur Sporisol	3	Flux énergétique critique (kW/m ²)	5,2
			Production de fumées (% X min)	360,2

4. Classement et domaine d'application

4.1. Référence de classement

Le classement a été effectué conformément à la norme EN 13501-1 (2018)

4.2. Classement

Comportement au feu		Production de fumée
C _{fl}	-	s1

Classement : C_{fl} – s1

4.3. Domaine d'application

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes :

Taraflex Badminton portable posé libre sur Tx Polyvalent.
Ensemble posé collé (colle acrylique) sur sous-couche Sporisol.

Ensemble posé libre sur panneau de particules de bois non ignifugé classé C_{fl} –s1, de masse volumique (680 ± 50) kg/m³ et d'épaisseur (20 ± 2) mm.

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

Taraflex Badminton portable

- Masse surfacique totale nominale : 1950 g/m²
- Épaisseur totale nominale : 3,90 mm

Tx Polyvalent

- Masse surfacique totale nominale : 4200 g/m²
- Épaisseur totale nominale : 6,20 mm

Sous-couche SPORISOL

- Masse surfacique totale nominale : 1350 g/m²
- Épaisseur totale nominale : 1,65 mm

5. Limitations


Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.

“Le classement accordé au produit dans le présent rapport est approprié pour une déclaration de conformité par le fabricant dans le contexte du système 3 EVCP et du marquage CE sous couvert du règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 stipulant des conditions harmonisées pour la commercialisation des produits de construction.

Le fabricant a effectué une déclaration qui est archivée. Elle confirme que la conception du produit ne n'exige aucun processus, aucun mode opératoire, ni aucune étape spécifique (pas d'ajout d'ignifuges, limitation des matières organiques, ni ajout de corps de remplissage) visant à améliorer la tenue au feu pour obtenir le classement atteint. Le fabricant a conclu, par conséquent, que l'attestation du système 3 est appropriée.

Par conséquent, le laboratoire d'essais n'a joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, mais il détient toutefois les références appropriées, fournies par le fabricant pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à l'essai.”

Le Responsable des Essais
David VANDIERDONCK



Pour la SARL C.R.E.T.
Le Directeur Technique
Marc WELCOMME



Fin du rapport de classement