SUBFLEX TARAFLEX® EVOLUTION

	CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			
	Estándar	**Requisitos**	**Unidad**	**Resultados**
	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SISTEMA			
Dimensiones de los paneles			lm x lm	1,235 x 0,46 (espesor: 18,8 mm)
Dimensiones de las espumas absorbentes			lm x lm	2,0 x 1,6 (espesor: 15 mm)
Espesor total del sistema	EN ISO 24346	-	mm	41
Peso total del sistema	EN ISO 23997	-	kg/m²	23
	SOLADO «Taraflex Evolution» DESCRIPCIÓN			
Tratamiento de la superficie	-	-	-	Protecsol de triple acción
Complejo para superficies	-	-	-	D-Max
Espuma	-	-	-	CXP-HD
Espesor	EN ISO 24346	-	mm	7,5
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m²	4,6
Longitud	EN ISO 24341	-	lm	26,5 máx.
Ancho	EN ISO 24341	-	lm	1,5
	PROPIEDADES DEPORTIVAS			
Absorción de impactos	EN 14808	≥ 45	%	C3
Deformación vertical	EN 14809	≤ 5	mm	≥ 2,3 a < 5
Coeficiente de deslizamiento	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Rebote de la bola	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Resistencia a la abrasión	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Resistencia al impacto	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Resistencia a la carga de rodadura	EN 1569	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Resistencia a la indentación	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
	CLASIFICACIÓN			
Resistencia al fuego	EN 13501-1	-	-	C_{fl}-s1
Actividad antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196			> 99 % inhibe el crecimiento
	DECLARACIÓN DE PRESTACIONES			
CE		-	-	Absorción de impactos por fuego Coeficiente de deslizamiento Resistencia a la abrasión Resistencia a la carga de rodadura

(1) La aplicación de un método de limpieza eficaz es la mejor defensa contra las infecciones