



DESCRIPTION					
Épaisseur totale	EN ISO24346	mm	6		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO24340	mm	0,55		
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	8 024		
Format Nombre de lames / dalles et m ² par boîte	EN ISO 24342 -	mm -	212 x 1238.8 x7 / 1,84 m ²	239.6 x 1460.8 x5 / 1,75 m ²	388.8 x 728.7 x6 / 1,70 m ²
CLASSIFICATION					
Norme	-	-	EN 16511		
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33		
Locaux UPEC	-	-	Locaux classés U3P3E1/2C2		
Avis technique	-	n° AT	TBC		
Classement Feu	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		
Glissance humide	EN 16165 app B	classe	R10		
PERFORMANCES					
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0		
Groupe d'abrasion	QB30	-	T		
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I		
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≈ 0.05		
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	19		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	79		
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK		
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Solidité lumière	EN 105 - B02	degré	≥ 6		
Traitement de surface	-	-	ProtecShield™		
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK		
ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR					
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10		
MARQUAGE CE					
	EN 14041	-			
		-	