
		CREATION 40			
BESCHREIBUNG					
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,00		
Dicke Nutzschiicht	EN ISO 24340	mm	0,40		
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3.430		
Format Planken / Fliesen	EN ISO 24342	mm	184x1219	230x1500	457x914
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m ² pro Karton	-	-	21 / 4,71m ²	13 / 4,49m ²	11 / 4,60m ²
KLASSIFIZIERUNG					
Produktnorm	-	-	EN ISO 10582		
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	23 - 32 - 41		
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B _f -s1		
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2		
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10		
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN					
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I		
Raumschall	NF S 31074	dB	77		
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4		
Maßstabilität (Norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25		
Maßstabilität (Durchschnittswert)			≤ 0,10		
Resteindruck (Norm)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10		
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25		
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 7		
Stuhlleneignung (Typ W)	ISO 4918	-	OK		
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	-	beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung		
Oberflächenvergütung	-	-	Protecshield™		
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT					
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m ³	≤ 10		
CE KENNZEICHNUNG					
	EN 14 041		