

1 - USO DE LA PINTURA

En función del tipo de suelo, la pintura recomendada es la siguiente:

TIPO DE SUELO	PROVEEDOR / PINTURA RECOMENDADA			
	GERFLOR	CONICA	KIPP	BONA
	TLD AQUA	CONIPUR 3100 PU	2K PUR INTERIOR	PINTURA DE LA LÍNEA SUPERSPORT
GAME	✓			
RECREACIÓN	✓			
SUPERFICIE TARAFLEX	✓			
TARAFLEX EVOLUTION	✓			
TARAFLEX EVOLUTION DRY-TEX	✓			
TARAFLEX EVOLUTION SL	✓			
TARAFLEX PERFORMANCE	✓			
TARAFLEX PERFORMANCE DRY-TEX	✓			
TARAFLEX PERFORMANCE SL	✓			
TARAFLEX COMFORT	✓			
TARAFLEX MULTIUSO	✓	✓		
MARMORETTE SPORT - SIN BARNIZ		✓	✓	
LINODUR SPORT - SIN BARNIZ		✓	✓	
LINODUR SPORT - BARNIZ NEOCARE			✓	✓
COLORETTE SPORT - BARNIZ NEOCARE			✓	✓
MARMORETTE SPORT - BARNIZ NEOCARE			✓	✓

* Se recomienda la pintura CONIPUR 3100 PU en caso de uso intensivo y polivalente.

2 - TLD AQUA – PROVEEDOR GERFLOR

TLD AQUA es una pintura de dos componentes a base de agua para el trazado de líneas en suelos deportivos de interior.

Está disponible en kit en blanco para tenis, rojo para baloncesto, azul para voleibol, amarillo para balonmano y negro para bádminton.

2.1 - Preparación del sustrato

- Las superficies a pintar deben estar limpias y secas.
- Delimita las líneas de juego a cada lado con cinta adhesiva.
- Limpia las superficies con un paño empapado en acetona.

2.2 - Preparación de la pintura

- Vierta todo el contenido del bote de endurecedor TLD en el bote de pintura.
- Agítelo enérgicamente para obtener una mezcla totalmente homogénea, que debe tener una consistencia que permita verterla, pero sin llegar a ser líquida.
- La mezcla estará lista para su uso tras 20 minutos. Debe utilizarse en un plazo de 2 horas a una temperatura de 20 °C.

2.3 - Aplicación

- Compruebe que las líneas estén correctamente marcadas antes de aplicar la pintura.
- Aplique dos capas finas de pintura AQUA con un rodillo de pelo corto (tiempo de secado al tacto de 20 minutos entre ambas capas).
- Retire la cinta adhesiva en un plazo de 24 horas. Incline la cinta adhesiva hacia el exterior de las líneas pintadas.
- Los goteos accidentales de pintura deben eliminarse inmediatamente con agua.

2.4 - Normas a respetar

- No se debe transitar sobre la pintura hasta que hayan transcurrido 72 horas, a una temperatura de 15 °C. El curado completo tardará entre 8 y 10 días, por lo que se debe tener especial cuidado para evitar cualquier goteo o marca de pintura.
- No utilice la pintura T.L.D. Aqua Paint a una temperatura inferior a 15 °C (temperatura ambiente) o inferior a 12 °C (temperatura del suelo). Este producto tampoco debe utilizarse a una temperatura superior a 35 °C (temperatura ambiente) o superior a 30 °C (temperatura del suelo). Tras el almacenamiento en frío, hay que dejar que los productos alcancen esta temperatura.

NO ALMACENAR a una temperatura inferior a 2 °C. No se recomienda su almacenamiento en vehículos.

3 - CONIPUR 3100 PU / PROVEEDOR CONICA

CONIPUR 3100 PU es una pintura de marcado de líneas de dos componentes con disolvente, destinada a suelos deportivos de interior.

Aplicación: seguir las instrucciones del proveedor.

Rendimiento: 400 – 600 g/m²
1 m² = 20 m de línea de 50 mm de ancho

<https://www.conica.com/en/sport/products-for-sports-flooring/line-paints/>

4 - PINTURA PARA LÍNEAS SUPERSPORT / FABRICANTE: BONA

La pintura SuperSport Line es una pintura de marcado de líneas de dos componentes, a base de agua, para su uso en suelos deportivos de interior con endurecedor de isocianato.

Aplicación: seguir las instrucciones del proveedor.

Rendimiento: 6 – 10 m²/L
1 m² = 20 m de línea de 50 mm de ancho

<https://www.bona.com/en/products/professional/coatings/paints/bona-supersport-paint-ml1-1l-ra9016/>

5 - 2K PUR INDOOR / PROVEEDOR KIPP

2K PUR INDOOR es una pintura de marcado de líneas de dos componentes, con disolvente, para uso en suelos deportivos de interior.

Aplicación: seguir las instrucciones del proveedor.

Rendimiento: 200 – 250 g/m²
1 m² = 20 m de línea de 50 mm de ancho

<https://kipp-markierungen.de/produktshop-info/>

