

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI

HOMOGENICZNYCH I HETEROGENICZNYCH WYKŁADZIN PVC MARKI GERFLOR

Prawidłowe czyszczenie i pielęgnacja posadzki wykonanej z wykładziny PVC jest warunkiem koniecznym dla zachowania jej nienagannego wyglądu oraz właściwości użytkowych. Nieprawidłowa pielęgnacja posadzki może prowadzić do uszkodzenia fabrycznej powłoki zabezpieczającej, która chroni wykładzinę przed przywieraniem zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie posadzki w czystości. Niniejsza instrukcja stanowi zalecenia Gerflor Polska w zakresie czyszczenia i pielęgnacji posadzek wykonanych z wykładzin PVC. Nie przestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji może skutkować utratą gwarancji na powłokę zabezpieczającą wykładzinę.

Objaśnienia użytych symboli:



szczotka do zmiatania



Odkurzacz ze ssawką
szczotkową (miękką)



płaski mop lekko zwilżony
czystą wodą



płaski mop i wiadro z
wyciskaczem



szorowarka
(140-170 obr./min)



Szorowarka/automat myjący
z funkcją odsysania wody



odkurzacz do odsysania
wody



czerwony – miękki pad
maszynowy z włókna
poliestrowego



niebieski – umiarkowanie
miękki pad maszynowy z
włókna poliestrowego

UWAGA!

Należy stosować tylko detergenty przeznaczone do czyszczenia wykładzin z PVC i zawsze bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta. Gerflor nie odpowiada za użycie nieodpowiednich środków czyszczących lub używanie ich niezgodnie z zaleceniami producenta.

Rodzaj pielęgnacji	Wymagane narzędzia	Rodzaj detergentu	Metoda czyszczenia
PIERWSZE CZYSZCZENIE PO INSTALACJI POSADZKI	1.    lub 2.  +  lub  +  3.  lub  w przypadku uporczywych zabrudzeń po montażu, można zastosować pad niebieski zamiast czerwonego  4. 	Płyn do czyszczenia zasadniczego o odczynie zasadowym (pH 9-11) przeznaczony do czyszczenia wykładzin elastycznych. Środek wymieszać z zimną wodą według proporcji podanych przez producenta.	1. Zamieść posadzkę na sucho / odkurzyć odkurzaczem lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. - Równomiernie i dość obficie rozprowadzić roztwór roboczy po całej czyszczonej powierzchni (posadzka powinna być wyraźnie mokra lecz nie zalana) - Odczekać 10-20 minut (wg zaleceń producenta detergentu). Nie dopuścić do zaschnięcia roztworu na posadzce. - Czyścić posadzkę szorowarką jednotarczową z czerwonym padem lub automatem czyszczącym do uzyskania pożądanego efektu. 3. Odessać brudną wodę z czyszczonej powierzchni za pomocą odkurzacza do wody lub automatu czyszczącego. 4. Zneutralizować wyczyszczoną posadzkę poprzez dość obfite przetarcie całej powierzchni czystą, zimną wodą za pomocą płaskiego mopa. Pozostawić posadzkę do wyschnięcia.
CZYSZCZENIE BIEŻĄCE	czyszczenie ręczne 1.  lub   2.  czyszczenie maszynowe 1.  lub   2.  + 	Płyn do mycia bieżącego (koncentrat) nie zawierający substancji tworzących tzw. powłokę pielęgnującą o neutralnym lub lekko zasadowym odczynie (pH 7-9) przeznaczony do czyszczenia wykładzin elastycznych. Środek wymieszać z zimną wodą według proporcji podanych przez producenta. W przypadku mycia maszynowego musi to być płyn niskopieniący.	1. Zamieść posadzkę na sucho / odkurzyć odkurzaczem lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. Umyć posadzkę z użyciem płaskiego mopa wcześniej przygotowanym roztworem roboczym. Pozostawić do wyschnięcia. 3. Zneutralizować czyszczoną powierzchnię poprzez przetarcie mopem z czystą wodą (sprawdzić kartę techniczną środka myjącego – nie każdy środek do mycia bieżącego wymaga neutralizacji) 1. Zamieść posadzkę na sucho / odkurzyć odkurzaczem lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. Umyć posadzkę z użyciem automatu czyszczącego i czerwonego pada wcześniej przygotowanym roztworem roboczym na bieżąco odsysając wodę z posadzki. 3. Zneutralizować czyszczoną powierzchnię poprzez przetarcie mopem/ponowny przejazd automatem czyszczącym z czystą wodą (sprawdzić kartę techniczną środka myjącego – nie każdy środek do mycia bieżącego wymaga neutralizacji).

Rodzaj pielęgnacji	Wymagane narzędzia	Rodzaj detergentu	Metoda czyszczenia
CZYSZCZENIE BIEŻĄCE Z DEZYNFEKCJĄ	czyszczenie ręczne 1.  lub   2. 	Płyn do mycia bieżącego z dezynfekcją (koncentrat) przeznaczony do czyszczenia wykładzin elastycznych. Środek wymieszać z zimną wodą według proporcji podanych przez producenta. W przypadku mycia maszynowego musi to być płyn niskopieniący / dopuszczony przez producenta do mycia maszynowego.	1. Zamieść posadzkę na sucho / odkurzyć odkurzaczem lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. Umyć posadzkę z użyciem płaskiego mopa wcześniej przygotowanym roztworem roboczym. Pozostawić do wyschnięcia. 3. Zneutralizować czyszczoną powierzchnię poprzez przetarcie mopem z czystą wodą. Większość środków do mycia z dezynfekcją, przy długotrwałej ekspozycji na czyszczoną powierzchnię, prowadzi do stopniowej degradacji fabrycznej powłoki zabezpieczającej wykładzinę (sprawdzić kartę techniczną środka – w karcie technicznej oprócz wymaganego stężenia powinna być informacja o maksymalnym czasie ekspozycji środka na czyszczoną powierzchnię, po którym powinna nastąpić neutralizacja czystą wodą). Nie przekraczać stężeń i czasu ekspozycji zalecanego przez producenta!
	czyszczenie maszynowe 1.  lub  lub  2.  + 		1. Zamieść posadzkę na sucho / odkurzyć odkurzaczem lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. Umyć posadzkę z użyciem automatu czyszczącego i czerwonego pada wcześniej przygotowanym roztworem roboczym na bieżąco odsysając wodę z posadzki. 3. Zneutralizować czyszczoną powierzchnię poprzez przetarcie mopem / ponowny przejazd automatem czyszczącym z czystą wodą. Większość środków do mycia z dezynfekcją, przy długotrwałej ekspozycji na czyszczoną powierzchnię, prowadzi do stopniowej degradacji fabrycznej powłoki zabezpieczającej wykładzinę (sprawdzić kartę techniczną środka – w karcie technicznej oprócz wymaganego stężenia powinna być informacja o maksymalnym czasie ekspozycji środka na czyszczoną powierzchnię, po którym powinna nastąpić neutralizacja czystą wodą)

Rodzaj pielęgnacji	Wymagane narzędzia	Rodzaj detergentu	Metoda czyszczenia
OKRESOWE CZYSZCZENIE ZASADNICZE ¹	1.  lub  2.  +  lub  +  3.  lub  w przypadku uporczywych zabrudzeń po montażu, można zastosować pad niebieski zamiast czerwonego  4. 	Płyn do czyszczenia gruntownego o odczynie zasadowym (pH 9-11) przeznaczony do czyszczenia wykładzin elastycznych. Środek wymieszać z zimną wodą według proporcji podanych przez producenta. Dopuszczalne jest użycie detergentu o wyższym pH (max 13) w przypadku usuwania nawarstwionych powłok pielęgnacyjnych.	1. Zamieść posadzkę na suchu / odkurzyć odkurzaczem lub przetrzeć powierzchnię płaskim mopem lekko zwilżonym czystą wodą w celu usunięcia luźnych zanieczyszczeń i piachu 2. - Równomiernie i dość obficie rozprowadzić roztwór roboczy po całej czyszczonej powierzchni (posadzka powinna być wyraźnie mokra lecz nie zalana) - Odczekać 10-20 minut (wg zaleceń producenta detergentu). Nie dopuścić do zaschnięcia roztworu na posadzce. - Czyścić posadzkę szorówką jednotarczową z czerwonym padem lub automatem czyszczącym do uzyskania pożądanego efektu. 3. Odessać brudną wodę z czyszczonej powierzchni za pomocą odkurzacza do wody lub automatu czyszczącego. 4. Zneutralizować wyczyszczoną posadzkę poprzez dość obfite przetarcie całej powierzchni czystą, zimną wodą za pomocą płaskiego mopa. Pozostawić posadzkę do wyschnięcia.

PRZYKŁADOWI PRODUCENCI PROFESJONALNEJ CHEMII CZYSZCZĄCEJ:

Dr Shutz, Kiehl, Swish, Atramax, Buzil, Diversey, Tenzi, Clinex, Schülke, Bona, Ecolab, Sealed Air itp.



- Nie należy używać środków do mycia bieżącego z tzw. substancjami pielęgnującymi. Częste używanie tego typu środków prowadzi do kumulowania się warstw pielęgnujących i mocniejszego przywierania brudu. Ponadto może to spowodować różnice w połysku na powierzchni posadzki a także zwiększyć poślizgowość.
- Nie należy stosować ostrych padów czyszczących ani żadnych materiałów o ostrej powierzchni, np. tzw myjki druciaki. Do mycia bieżącego maszynowego dopuszczalny jest pad czerwony. W przypadku mocniejszych zabrudzeń, do pierwszego mycia po instalacji posadzki lub do okresowego mycia gruntownego dopuszczalne jest użycie pada niebieskiego.

¹ Częstotliwość okresowego mycia zasadniczego dobiera się do bieżących potrzeb obiektu. Zazwyczaj raz na 6-12 m-cy. Okresowe czyszczenie zasadnicze przeprowadza się, gdy czyszczenie bieżące przestaje przynosić pożądany efekt przez skumulowane zanieczyszczenia na powierzchni posadzki.



- W przypadku konieczności użycia agresywnego środka/rozpuszczalnika w celu usunięcia uporczywej plamy, należy przed przystąpieniem do usuwania plamy przetestować działanie środka na wykładzinę w niewidocznym miejscu, np. pod lub za meblem. Każdorazowo po użyciu agresywnej chemii należy obficie wypłukać czyszczone miejsce czystą wodą.
- Nie wolno stosować gumowych podkładek zabezpieczających do nóg krzeseł i innych mebli. Należy stosować podkładki bezpieczne dla wykładzin PVC wykonane np. z filcu, PVC, polietylenu lub z innego materiału, pod warunkiem, że producent podkładek gwarantuje bezpieczeństwo posadzki z wykładziny PVC.

USUWANIE PLAM

Usuwanie śladów farby

- Nie używać sprzętu ściernego (np. Scotch Brite, zmywaki do szorowania, druciaki, itp.). Zastosować rozpuszczalnik dopasowany do farby, jeżeli jest on znany. W przeciwnym wypadku należy zacząć od wypróbowania takich rozpuszczalników takich jak benzyna lakowa itp., przed zastosowaniem silniejszych rozpuszczalników. Zawsze należy sprawdzić działanie rozpuszczalnika w niewidocznym miejscu przed próbą usunięcia plamy. Po usunięciu plamy należy zetrzeć rozpuszczalnik z czyszczonej powierzchni a następnie obficie ją spłukać wodą. Jeżeli plama okaże się trudna do usunięcia, nie starać się jej usunąć za wszelką cenę.

Usuwanie plam z kleju

- W przypadku świeżych plam po kleju akrylowym (poniżej 1 miesiąca), należy użyć zasadowego środka do mycia gruntownego. W razie konieczności można zwiększyć stężenie środka w roztworze roboczym. Rozprowadzić roztwór na plamie z kleju, pozostawić na ok 10-20 minut. Szorować czerwonym lub niebieskim padem. Po usunięciu kleju, wypłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą.
- W przypadku zaschniętych plam po kleju akrylowym (starszych niż 1 miesiąc) należy użyć benzyny lakowej i niebieskiego pada. Po usunięciu kleju, wypłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą.

Usuwanie rdzy

- Zastosować produkt odrdzewiający lub kwas szczawiowy. Dokładnie spłukać wodą.

Tłuszcz spożywczy/farba/długopis/flamastry/smary

- Zastosować rozpuszczalnik odpowiedni do danego produktu lub np. benzynę lakową. Natrzeć powierzchnię nierozcieńczonym produktem, zetrzeć i obficie spłukać wodą.

Guma do żucia

- Skorzystać z zamrażacza w sprayu w celu utwardzenia gumy, a następnie usunąć plastikową szpatułką (zamrażacze w aerozolu można nabyć u producentów produktów do czyszczenia lub w aptekach).

Niniejsza instrukcja nie jest instrukcją renowacji wykładzin z PVC. W przypadku potrzeby zasięgnięcia dodatkowych informacji dotyczących czyszczenia lub renowacji, proszę skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem handlowym Gerflor.

Doradcy Handlowi Gerflor | Gerflor Komercyjne