

DESCRIÇÃO

Espessura total / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5	7	9
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	mm	-		
Peso / Poids	EN ISO 23997	g/m²	7000	9200	12 800
Formato / Format	EN ISO 24342	mm	503 x 503		
Tábuas / ladrilhos / m² por embalagem Número de tábuas / ladrilhos / m² por caixa	-	-	10 / 2,53 m²	8 / 2,02 m²	6 / 1,52 m²

CLASSIFICAÇÃO / CLASSIFICATION

Norma/Especificação do produto	-	-	EN ISO 10581		
Classificação europeia / Classificação europeia	EN ISO 10874	classe / classe	34 - 43		
Classificação de resistência ao fogo / Classificação de resistência ao fogo	EN 13 501-1	classe / classe	Bfl-s1		
Proteção contra descargas eletrostáticas / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2		
Resistência ao deslizamento / Deslizamento	EN 16165, anexo B (DIN 51130)	classe	R10		

DESEMPENHO / PERFORMANCE

Resistência ao desgaste / Resistência ao desgaste	EN 660.2	mm³	< 2,0		
Teor de aglutinante / Teor de aglutinante	ISO 10581	grupo / grupo	I		
Estabilidade dimensional (norma) / Estabilidade dimensional (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25		
Carga pontual / Compressão estática remanescente	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10		
Ensaio de cadeira de escritório / Ensaio da cadeira com rodízios	ISO 4918	-	OK		
Flexibilidade / Flexibilidade	ISO 24344, método A		Sem fissuras / Sem fissuras		
Dureza Shore / Dureza Shore	EN ISO 868	HD	≥ 40		
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m·K)	0,25		
Solidez da cor / Solidez à luz	EN ISO 105-B02	escala / grau	≥ 6		
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987		OK		

AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR / AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC após 28 dias / TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/m³	< 100		
---------------------------------------	-------------	-------	-------	--	--

MARCAÇÃO CE / MARCAÇÃO

FloorScore®

	EN 14041	-			
		-			