

DESCRIPCIÓN

Espesor total / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5	7	9
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	-		
Peso / Peso	EN ISO 23997	g/m²	7000	9200	12 800
Formato	EN ISO 24342	mm	503 x 503		
Lamas / baldosas / m² por caja Número de lamas / baldosas / m² por caja	-	-	10 / 2,53 m²	8 / 2,02 m²	6 / 1,52 m²

CLASIFICACIÓN / CLASSIFICATION

Norma/Especificaciones del producto	-	-	EN ISO 10581		
Clasificación europea / Clasificación europea	EN ISO 10874	clase / clase	34 - 43		
Clasificación de resistencia al fuego / Clasificación de resistencia al fuego	EN 13 501-1	clase / classe	Bfl-s1		
Protección contra descargas electrostáticas / Protección contra descargas electrostáticas	EN 1815	kV	< 2		
Resistencia al deslizamiento / Deslizamiento	EN 16165, anexo B (DIN 51130)	clase	R10		

PRESTACIONES / RENDIMIENTO

Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm³	< 2,0		
Contenido de aglutinante / Teneur en agent liant	ISO 10581	grupo / grupo	I		
Estabilidad dimensional (norma) / Estabilidad dimensional (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25		
Carga puntual / Pinchazo estático remanente	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10		
Prueba de silla de oficina / Ensayo de la silla con ruedas	ISO 4918	-	OK		
Flexibilidad / Flexibilidad	ISO 24344, método A		Sin grietas / Sin fisuras		
Dureza Shore	EN ISO 868	HD	≥ 40		
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m·K)	0,25		
Solidez al color / Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	Escala / Grado	≥ 6		
Resistencia a los productos químicos	EN ISO 26987		OK		

MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR / ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

TVOC tras 28 días / TVOC tras 28 días	ISO 16000-6	µg/m³	< 100		
---------------------------------------	-------------	-------	-------	--	--

MARCADO CE / MARCADO

Floorscore®



EN 14041

-



-

