

DESCRIZIONE						
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	6.00			
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55			
Peso	EN ISO 23997	g/m²	8024			9480
Dimensione	EN ISO 24342	mm	212 x 1238.8	239.6 x 1460.8	388.8 x 728.7	125 x 750
Numero e mq di piastre / doghe per box	-	-	7 / 1.84m²	6 / 2.10m²	6 / 1.70m²	16 / 1.5 m²
CLASSIFICAZIONE						
Norma di prodotto	-	-	EN ISO 10582			
	ASTM F 1700	-	Class III Type B			
Classe di resistenza	EN ISO 10874	classe	23 - 33 - 42			
Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1			
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2			
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10			
PERFORMANCE						
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm3	< 2.0			
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T			
Type Binder content	ISO 10582	gruppo	I			
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	79			
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	19			
Stabilità dimensionale (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15			
Stabilità dimensionale (valore medio misurato)	-	%	~ 0.05			
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK			
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25			
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6			
Trattamento di superficie	-	-	Protecshield®			
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987		OK			
AMBIENTE / INDOOR AIR QUALITY						
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10			
MARCATURA CE DI CONFORMITA'						
CE	EN 14041					