

DESCRIZIONE

Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2,00
Peso	EN ISO 23997	g/m2	3100
Larghezza dei teli	EN ISO 24341	cm	200
Lunghezza dei teli	EN ISO 24341	lm	20

CLASSIFICAZIONE

Norma/Specifiche di prodotto		-	EN ISO 10581
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	34 - 43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	5
Resistenza elettrica (1)	EN 1081	Ohm	$106 \leq R_t \leq 108$
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	Classe	R9

CARATTERISTICHE TECNICHE

Type Binder content	EN ISO 10581	tipo	II
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	$\leq 0,40$
Impronta residua (norma)	EN ISO 24343-1	mm	$\leq 0,10$
Impronta residua (valore medio misurato)	-	mm	$\sim 0,02$
Resistenza alle sedie con rotelle (tipo W)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 7
Trattamento superficiale	-	-	Evercare™
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK
Attività antivirale	ISO 21702		99,7% dopo 2 ore

AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI

TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m3	< 10
Certificazione	-	-	Floorscore®

MARCATURA CE DI CONFORMITA'

	EN 14041	-	  
		-	

(1) Misurata prima dell'installazione