


Taraflex® Performance SL



- 1 Taraflex® Performance met versterkte textielrug
- 2 Tarafix SL hoogwaardige houdstrip
- 3 Betonnen ondervloer



TARAFLEX®: DÉ REFERENTIE SINDS 1947

Omschrijving

Geen lijm, geen compromis! Zelfs op vochtige ondervloeren.

- **P2-sportklasse:** hoge prestaties en spelersveiligheid
- **Triple-Action ProtecSol® oppervlaktebehandeling:** een oppervlak zonder risico op schaafwonden, eenvoudig en voordelig in onderhoud
- **Unieke, uitzonderlijke hechting tussen textielrug en Tarafix SL-houdstrip:** dezelfde kwaliteit als verlijmde Taraflex
- **Bestand tegen optrekkend vocht:** oplossing voor vochtige ondervloeren, geen dampscherm nodig

✍ Installatie: lijmenvrij

🔊 Akoestiek: 20 dB

🔥 Brandklasse: Cfl-s1

🕒 15 jaar garantie

DUURZAME LIJMVRIJE INSTALLATIE

- Zonder lijm verbetert het legcomfort en de binnenluchtkwaliteit voor installateurs en gebruikers
- Verkort de installatietijd

EENVOUDIG TE RECYCLEN

- Ecodesign: de SL-textielvezels bestaan uit gerecyclede plastic flessen (x 2000 = 800 m²)
- Eenvoudig te hergebruiken* of te recycleren

ONOVERTROFFEN KWALITEIT & PRESTATIES

- Dezelfde kwaliteit en prestaties als traditioneel verlijmde Taraflex®
- Hoge weerstand voor alle sportbelastingen
- Geschikt voor ondervloeren met max. 7% vocht



Beste in zijn klasse qua CO₂-voetafdruk



73% Biogebaseerd, mineraal & gerecycled



100% Recyclebaar



Gemaakt in Europa (Frankrijk)

Stem uw vloer af op de nieuwste trends!

Een breed scala aan kleuren en realistische dessins:



6350
Light Cherry



5763
Maple Sun



6379
Maple Desert



5742
Wood Oak



6873
Anthracite



6758
Silver Gray



0047
Mallow



2404
London Light
Blue



6445
Lagoon



6430
Blue



6431
Teal



6570
Mint Green



6553
Fern



6830
Black



6146
Coral



6180
Red



6038
Terracotta



6211
Gold



6348
Clay



0654
Sage



4345
Ecru

Kleuren en dessins kunnen op aanvraag worden aangepast

Technische fiche

Omschrijving	Norm	Eis	Eenheid	Resultaat
Oppervlaktebehandeling	-	-	-	Triple Action ProtecSol®
Oppervlaktecomplex	-	-	-	D-Max™
Schuim	-	-	-	CXP-HD™
Dikte	EN ISO 24346	-	mm	9,35
Gewicht	EN ISO 23997	-	kg/m²	5,2
Lengte	EN ISO 24341	-	lm	26,5 max
Breedte	EN ISO 24341	-	lm	1,5

Duurzaamheid

Gerecycled materiaal	-	-	%	26
Ftalaatvrij	-	-		Ja
Recyclebaarheid	-	-	%	100

Sporttechnische eigenschappen

Schokabsorptie	EN 14808	≥ 35	%	P2
Verticale vervorming	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 3
Glijcoëfficiënt	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Balreflectie	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90

Technische eigenschappen

Slijtvastheid	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Slagvastheid	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Indrukweerstand	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2	-	dB	20

Classificatie

Brandgedrag	EN 13501-1	-	-	Cfl-s1
Antibacteriële werking (1) (E. coli - S. aureus - MRSA)	ISO 22196	-	-	> 99% groeiremming
Antivirale werking	ISO 21702	-	-	99,4% effectiviteit na 2 uur

Prestatieverklaring

CE

DOP-005-1047

-

-

Brandgedrag
Schokabsorptie
Glijcoëfficiënt
Slijtvastheid
Weerstand tegen rollende
belasting

(1) Het toepassen van een doeltreffende reinigingsmethode is de beste bescherming tegen infecties.

Overige certificeringen:



✓ REACH

Certificeringen van internationale sportfederaties:



Gerflor®