Gerflor® theflooringgroup	GTI PURE		
DESCRIPCIÓN			
Espesor total	EN ISO 24346	mm	6,00
Espesor de la capa de desgaste	EN ISO 24340	mm	1
Peso	EN ISO 23997	g/m^2	8930
Tamaño de la baldosa	EN ISO 24342	mm	635 x 635
CLASIFICACIÓN			
Norma / Especificación del producto			EN ISO 10582
Clasificación europea	EN ISO 10874	**clase**	34 - 43
Resistencia al fuego	EN 13 501-1	**clase**	B_{fl}-s1
Propensión a la electricidad estática	EN 1815	kV	< 2
Resistencia al deslizamiento en superficie mojada: ensayo en rampa con aceite	EN 16165, anexo B, (DIN 51130)	**clase**	R10
RENDIMIENTO			
Resistencia al desgaste	EN 660.2	mm^3	≤2
Grupo de desgaste		**grupo**	**T**
Tipo Contenido del aglutinante	EN ISO 10582	**tipo**	
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Indentación residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Ensayo de silla con ruedas (tipo H)	ISO 4918		Correcto
Conductividad térmica	EN ISO 10456	W/(m·K)	0,25
Solidez del color	ISO 105 - B02	**Grados**	≥ 6
Tratamiento superficial			**PUR+**
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987		OK
MEDIO AMBIENTE / CALIDAD DEL AIRE INTERIOR			
COV totales tras 28 días	ISO 16000-6	microgramos/m^3	< 10
Certificación			**Floorscore®**
MARCADO CE			
CE	EN 14041		
			