Gerflor® theflooringgroup	GTI PURE		
DESCRIÇÃO			
Espessura total	EN ISO 24346	mm	6,00
Espessura da camada de desgaste	EN ISO 24340	mm	1
Peso	EN ISO 23997	g/m^2	8930
Dimensões da placa	EN ISO 24342	mm	635 x 635
CLASSIFICAÇÃO			
Norma / Especificação do produto			EN ISO 10582
Classificação europeia	EN ISO 10874	**classe**	34 - 43
Classificação de resistência ao fogo	EN 13 501-1	**classe**	B_{fl}-s1
Propensão à eletricidade estática	EN 1815	kV	< 2
Resistência ao deslizamento em piso molhado: ensaio em rampa com óleo	EN 16165, anexo B, (DIN 51130)	**classe**	R10
DESEMPENHO			
Resistência ao desgaste	EN 660.2	mm^3	≦ 2
Grupo de desgaste		**grupo**	**T**
Tipo Conteúdo do ligante	EN ISO 10582	**tipo**	
Estabilidade dimensional	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Indentação residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Ensaio com cadeira com rodízios (tipo H)	ISO 4918		OK
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m·K)	0,25
Solidez da cor	ISO 105 - B02	**grau**	≥ 6
Tratamento de superfície			**PUR+**
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987		OK
AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR			
TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	microgramas/m^3	< 10
Certificação			**Floorscore®**
MARCAÇÃO CE			
CE	EN 14041		
			